



CP 2014

Barniz transparente 2K UHS 4:1

CP 2014, barniz transparente bicomponente, destaca por su excelente fluidez y su aplicación cómoda y rápida. Fabricado con una resina HS premium con un elevado contenido de sólidos (High Solid), este barniz transparente consigue una notable combinación de alto brillo y claridad intensa. Destacado por su eficiencia, resistencia a los arañazos y resistencia a la intemperie, **CP 2014** garantiza una calidad duradera. Diseñado para facilitar aplicaciones tanto pequeñas como de gran escala, **CP 2014** ofrece una solución de revestimiento versátil para vehículos de prestigio. Además, este barniz transparente está disponible en envases de 1 y 4 litros, proporcionando una opción práctica y adaptable para proyectos de distintos tamaños.

ENVASES

Volumen	Embalaje colectivo
1 l + 0,25 l (endurecedor)	6 pcs. + 6 pcs.
4 l + 1 l (endurecedor)	4 pcs. + 6 pcs.



RESISTENTE A LOS
ARAÑAZOS



EFICIENTE



RESISTENTE A LA
INTEMPERIE



ACABADO DE ALTO
BRILLO



FÁCIL
APLICACIÓN



VISCOSIDAD DE APLICACIÓN

18-22 sec. Copa DIN 4 mm



TAMAÑOS RECOMENDADOS PARA EL FILTRO DE PINTURA

125-190 µm



RENDIMIENTO DE PINTURA

~8-9 m²/l



VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA

CP 3014 and CP 3114: ~1 h
CP 3214: ~0,5



ESPESOR DE PELÍCULA SECA

1 mano - 25-30 µm



PULIDO

Lijar con
P1500-P2500. A continuación, el
pulido puede realizarse con el **sistema
de pulido Profix**



VIDA ÚTIL MÍNIMA

CP 2014: 24 meses en el envase
original cerrado
CP 3014, CP 3114, CP 3214:
9 meses en el envase original cerrado



VOC

2004/42/WE/IIIB(e)(840) 577

PROCESO

PROGRESO



PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Asegúrese de que la superficie de la base esté
limpia utilizando un paño antiestático antes de
aplicar el barniz transparente para obtener un
acabado impecable



PROPORCIÓN DE MEZCLA

4:1
100 partes de CP 2014
25 partes de endurecedor CP 3014 (CP
3114, CP 3214)
add **5-10%** de diluyente CP 040/ CP 070/
CP 055/ CP 075

Endurecedores alternativos:

CP 3214 (rápido) < 15°C
CP 3114 (lento) > 25°C



AJUSTES DE LA PISTOLA DE APLICACIÓN

Tamaño de boquilla: **1,2-1,4 mm**;
Presión de trabajo: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



APLICACIÓN

1,5-2 manos



TIEMPO DE EVAPORACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

At **20°C** and **65%** de humedad relativa:

- CP 3014: ~ 5 min
- CP 3114: ~ 10 min
- CP 3214: ~ 3 min



SECADO

Tiempos de secado a 20°C y 65% de humedad relativa:

	CP 3014	CP 3114	CP 3214
Secado al polvo	10-15 min	30 min	5-10 min
Secado al tacto	20 min	25 min	15 min
Para montaje	6 hrs	7 hrs	2 hrs
Secado total	10 hrs	12 hrs	5 hrs
Tiempos de secado a 60°C y 65% de humedad relativa:			
Para montaje	30 min	45 min	10-15 min



SECADO IR

CP 3014: 20-30 min, CP 3114: 25 min,
CP 3214: 10-15 min