



CP 2015

Schnelltrocknender Klarlack 2K HS 2:1 X-Speed

Der Klarlack **CP 2015** auf Basis von hochwertigem HS-Harz zeichnet sich durch einen bemerkenswerten Vorteil aus: schnelle Trocknungszeiten von **5 Minuten** bei 60°C, **15 Minuten** bei 40°C und weniger als **60 Minuten** bei 20°C. Der außergewöhnlich hohe Festkörpergehalt (High Solid) sorgt für eine hochglänzende und intensive Beschichtung und eignet sich daher sowohl für kleine als auch für großflächige Anwendungen, insbesondere für Smart-Repair-Arbeiten. Ein weiterer Vorteil liegt in der verlängerten offenen Zeit, die es ermöglicht, mehrere Teile gleichzeitig zu lackieren, ohne Überspritzung zu erzeugen. **CP 2015** zeichnet sich außerdem durch seine hohe Kratzfestigkeit aus, die eine lange Haltbarkeit gewährleistet.

Erhältlich in 1-Liter- und 5-Liter-Dosen, bietet dieser Klarlack eine praktische und anpassungsfähige Lösung für verschiedene Lackierprojekte.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 l + 0.5 l (Härter)	6 St. + 6 St.
5 l + 2.5 l (Härter)	4 St. + 4 St.



KRAZTFEST



SEHR KURZE
TROCKNUNGSZEIT



PERFEKT FÜR
SMART REPAIR



VERLEIHT HOHEN
GLANZ UND
INTENSITÄT



KANN IN 1,5
SCHICHTEN
ANGEWANDT
WERDEN



SPRITZVISKOSITÄT
16-20 sec. DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB
125-190 µm



FARBEFFIZIENZ
8-10 m²/l



TOPFZEIT
~1 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE
1 Schicht - ~30 µm



POLIEREN
Abschleifen mit **P1500-P2500**.
Das Polieren kann dann mit dem
Profix Poliersystem durchgeführt
werden



MINDESTHALTBARKEIT
CP 2015: 24 Monate in original
versiegelter Verpackung
CP 3015: 12 Monate in original
versiegelter Verpackung



VOC
2004/42/WE II B(d) (420) 420

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Vergewissern Sie sich, dass die Basislack-
Oberfläche mit einem antistatischen Tuch
gesäubert wurde, bevor Sie den Klarlack
auftragen, um ein makelloses Finish zu
erzielen



MISCHVERHÄLTNIS
2:1
100 Teile von **CP 2015**
50 Teile von Härter **CP 3015**
(Verdünner nicht erforderlich)



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN
Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**;



ANWENDUNG
1.5-2 Schichten



**VERDAMPFUNGSZEIT NACH
DER ANWENDUNG**
5-10 Min. nach Anwendung
bei **20°C** und **65%** relativer
Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG
Trocknungszeiten bei **20°C** und
65% relativer Luftfeuchtigkeit:
- Staubtrockenheit: **15 min**
- nicht klebend: **25 min**
- Vollständig: **1 Std.**
Trocknungszeiten bei **40°C** und
65% relativer Luftfeuchtigkeit:
- zur Montage: 15 min
Trocknungszeiten bei **60°C** und
65% relativer Luftfeuchtigkeit:
- zur Montage: **5 min**



IR-TROCKNUNG
~5 min