



CP 400

Lakier bezbarwny 2K MS 2:1

CP 400 to dwukomponentowy lakier tworzący jednowarstwową przezroczystą powłokę. Produkt jest odporny na zarysowania, dobrze się rozlewa, a wysoki połysk osiąga się już po dwóch warstwach. **CP 400** przeznaczony jest do lakierowania małych i dużych powierzchni, a regulację lepkości przeprowadza się dodając do mieszanki rozcieńczalnik **CP 040** (w zakresie do 10%).

Produkt dostępny w rozlanu o pojemności 1 oraz 5 litrów.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L	6 szt.
5 L	4 szt.



ODPORNY NA
ZARYSOWANIA



WYSOKA
WYDAJNOŚĆ



REGULACJA LEPKOŚCI
PRZEZ DODANIE
ROZPUSZCZALNIKA



EKONOMICZNY



DOBRA
ROZLEWNOŚĆ



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
18-22 sek. DIN Flow Cup 4mm



**ZAŁECANE ROZMIARY
SITKA LAKIERNICZEGO**
125-190 µm



WYDAJNOŚĆ
~7 m²/L



**CZAS PRZYDATNOŚCI
UŻYCIA MIESZANKI**
6 godz.



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ
1 warstwa - 10-15 µm



POLEROWANIE
Szlifowanie gradacją w zakresie
P1500-P2500. Następnie
można przystąpić do polerowania
systemem polerskim Profix



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**
CP 400: 24 miesiące w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu
CP 282/ CP 285/ CP 286:
12 miesięcy w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/5(840) 569

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Jeśli powierzchnia jest
zanieczyszczona, podłoża pokryte
lakierami bazowymi przecieramy
ścierką antystatyczną



PROPORCJE MIESZANIA

2:1

100 części CP 400
50 części utwardzacza CP 282/ CP 285/
CP 286 dodajemy **10% rozcieńczalnika**
CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075



USTAWIENIA PISTOLETU

Rozmiar dyszy: **1,2-1,4mm**; ciśnienie
robocze: **HVLP/RP 1,8-2,0 bara**



APLIKACJA

2-3 pełne warstwy



CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI

W temp. **20°C** i wilg. względnej
65%: 5-10 min po nałożeniu
warstwy



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. **20°C**
i wilgotności względnej **65%:**
- pyłosuchość: **15 min**
- nie klei się: **40 min**
- do montażu: **5 godz.**
- na wskroś: **12 godz.**

Czas schnięcia w temp. **60°C**
i wilgotności względnej **65%:**
- do montażu: **30 min**



SUSZENIE IR

~30 min