



2-001

Eco binder A2G

Resina **2-001** es un aditivo que, utilizado junto con **A2G** base color, ayuda a crear una mezcla de pintura económica y eficiente. Este producto innovador ha sido formulado para garantizar que la adición de resina no afecte negativamente a la igualación del color de la pintura.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la adición de resina puede reducir ligeramente el poder cubriente de la base color. Por lo tanto, es esencial considerar este factor al aplicar la mezcla. Además, es fundamental evitar añadir diluyentes a la mezcla de pintura/resina, ya que esto puede afectar la calidad del resultado final. La resina **2-001** está disponible en cómodos envases de 5 litros, lo que la convierte en una opción ideal para profesionales y aficionados al bricolaje que necesitan un aditivo fiable de alta calidad.

ENVASE	
Volumen	Embalaje colectivo
5 l	4 uds.



SIN CAMBIO DE COLOR



SIN REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DEL PODER CUBRIENTE



RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE



EFICIENTE



VISCOSIDAD DE PULVERIZACIÓN

10-12 s DIN Flow Cup 4 mm



TAMAÑOS RECOMENDADOS DEL FILTRO DE PINTURA

125 µm



RENDIMIENTO

8-9 m²/l



VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA

Producto listo para pulverizar



ESPESOR DE PELÍCULA SECA

1 capa - 5-10 µm



VIDA ÚTIL MÍNIMA

24 meses en el envase original cerrado



COV

2004/42/WE/IIIB(d)(420) 383

PROCESO

PROGRESO

PROGRESO



PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Después de preparar y lijar la superficie de la imprimación, desengrasar con eliminador de siliconas **CP 015** y limpiar con **CP 011**, a continuación aplicar la base color



PROPORCIÓN DE MEZCLA

100 partes de **A2G**
10-30 partes de **2-001**

En caso de añadir **2-001**, no añadir ninguna cantidad de diluyente



AJUSTES DE LA PISTOLA

Tamaño de boquilla: **1.2-1.4 mm**;
Presión de trabajo: HVL/PP **1,8-2,0 bar**



APLICACIÓN

Primero una capa de control, luego aplicación de una capa completa vertida.

Para colores sólidos este es el final del proceso; los colores con efecto requieren una capa adicional a presión reducida



TIEMPO DE EVAPORACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

15-20 min. después del recubrimiento a **20°C** y **65%** de humedad relativa