



CP 1800

Lakier bezbarwny ROCKET 2K HS 2:1

Lakier bezbarwny **Rocket Clear** jest idealnym produktem nadającym się do napraw kilku elementów o małych i średnich powierzchniach. Charakteryzuje się bardzo dobrą rozlewnością, krótkim czasem schnięcia oraz odparowania. **Rocket Clear** jest klarowny i transparentny oraz bardzo wydajny. **CP 1800** łączy zalety lakierów szybkich oraz wolnych, ale o wysokiej twardości końcowej. Świetnie sprawdzi się przy naprawach typu „Smart repair”.

Produkt dostępny w rozlaniu o pojemności 1 i 5 litrów.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L	6 szt.
5 L	4 szt.



ODPORNY NA ZARYSOWANIA



BARDZO KRÓTKI CZAS SCHNIECIA



IDEALNY DO NAPRAW SMART REPAIR



NADAJE WYSOKI POŁYSK I GŁĘBIE



DOBRA ROZLEWNOŚĆ



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
16-18 sek. DIN Flow Cup 4mm



ZALECANE ROZMIARY SITKA LAKIERNICZEGO
125-190 µm



WYDAJNOŚĆ
~7-8 m²/L



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI
~2-3 godz.



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ
1 warstwa - ~25 µm



POLEROWANIE
Szlifowanie gradacją w zakresie P1500-P2500. Następnie można przystąpić do polerowania systemem polerskim Profix



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI
CP 1800: 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
CP 269: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U.2016r., poz. 1353, kat.B/5(840) 535

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Jeśli powierzchnia jest zanieczyszczona, podłoża pokryte lakierami bazowymi przecieramy ściereczką antystatyczną



PROPORCJE MIESZANIA

2:1

100 części CP 1800
50 części utwardzacza **CP 269**
dodajemy **10-20%** rozcieńczalnika
CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075



USTAWIENIA PISTOLETU

Rozmiar dyszy: **1,2-1,4 mm**;
ciśnienie robocze: HVL/PP
1,8-2,0 bara



APLIKACJA

2 pełne warstwy



CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI

W temp. **20°C** i wilg. względnej **65%:**
3-5 min po nałożeniu warstwy.



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. **20°C** i wilgotności względnej **65%:**
- pyłosuchość: **30 min**
- nie klei się: **1 godz.**
- na wskroś: **~1,5- 2 godz.**

Czas schnięcia w temp. **40°C** i wilgotności względnej **65%:**
- do montażu: **30 min**

Czas schnięcia w temp. **60°C** i wilgotności względnej **65%:**
- do montażu: **15 min**



SUSZENIE IR

~20 min