



OC2 LV Cryl

Żywica spowalniająca

System doboru koloru **2K LV Cryl** służy do tworzenia powłok nawierzchniowych na różnego rodzaju podłożach (stal, aluminium i tworzywa sztuczne), jak i na różnego rodzaju wielkości podłożu. By sprostać wyzwaniu lakierowania większych powierzchni oraz lakierowaniu w wyższych temperaturach nie musimy stosować jedynie wolniejszych rozcieńczalników - możemy posłużyć się żywicą spowalniającą **LV Cryl**.

Uzyskana powłoka charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia i odpornością na promienie UV.

Produkt dostępny w rozlaniu o pojemności 3,5 litra.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
3,5 L	2 szt.



RÓŻNE STOPNIE
EFEKTU MATOWEGO



WYSOKA
ODPORNOŚĆ



GŁADKA
POWIERZCHNIA



JEDNOLITA
POWIERZCHNIA



ŁATWA
APLIKACJA



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
18-21 sek. DIN Flow Cup 4mm



**ZAŁECANE ROZMIARY
SITKA LAKIERNICZEGO**
125-190 µm



WYDAJNOŚĆ
7-9 m²/L



**CZAS PRZYDATNOŚCI
UŻYCIA MIESZANKI**
1,5 godz.



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ
1 warstwa - 25-30 µm
2 warstwy - 50-60 µm



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**
36 miesięcy w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/4(420) 420

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Przygotowany podkład, na który
aplikujemy warstwę bazową
odtłuszczamy **CP 015** i zmywamy
CP 011



PROPORCJE MIESZANIA
2:1
100 części LV Cryl*
* proporcje mieszania z dodatkiem
zgodnie z recepturą
50 części utwardzacza C85H
10-20% CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075



USTAWIENIA PISTOLETU
Rozmiar dyszy: **1,2-1,4 mm**;
ciśnienie robocze: HVLP/RP
1,8-2,0 bara



APLIKACJA
2 pełne warstwy lub do
uzyskania pełnego krycia



**CZAS ODPAROWANIA
PO APLIKACJI**
W temp. **20°C** i wilg. względnej
65%: 10-15 min po nałożeniu
warstwy



SUSZENIE
Czas schnięcia w temp. **20°C**
i wilgotności względnej **65%:**
- pyłosuchość: **15 min**
- do montażu: **5 godz.**
- na wskroś: **12 godz.**

Czas schnięcia w temp. **40°C**
i wilgotności względnej **65%:**
- do montażu: **1 godz.**

Czas schnięcia w temp. **60°C**
i wilgotności względnej **65%:**
- do montażu: **30 min**