



Candy

Dostępne kolory



Dodatki kolorystyczne Kar-Bon

Dodatki **Candy** to wysokiej jakości produkty przeznaczone do rozpuszczalnikowych lakierów bazowych, umożliwiające uzyskanie unikalnych i oryginalnych kolorów. Pozwalają na odtworzenie trudnych odcieni, takich jak Mazda 46V czy Renault NNP, a także na tworzenie indywidualnych barw poprzez ich odpowiednie łączenie.

Dodatki **Candy** sprawdzają się również w tworzeniu efektownych efektów wizualnych, dlatego są chętnie wybierane przez lakierników i artystów aerografu. Dostępne w estetycznych, metalowych butelkach o pojemności 0,22 litra, nadają się zarówno do mniejszych, jak i większych projektów. Wysoka jakość formulacji sprawia, że są idealnym wyborem dla profesjonalistów i pasjonatów poszukujących niepowtarzalnych efektów kolorystycznych.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
0,22 L	6 szt.



DODAWANE
DO BAZY



WYDAJNOŚĆ



NASYCONE I ŻYWE
KOLORY



INDYWIDUALNY
KOLOR



WYGODNE
OPAKOWANIE



**ZALECANE ROZMIARY
SITKA LAKIERNICZEGO**
125-190 µm



WYDAJNOŚĆ
W zależności od koloru



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

- C20 żółty
- C30 pomarańczowy
- C40 czerwony
- C50 niebieski
- C70 czarny



**PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE**

- I etap
lakierowanie na podkład akrylowy
koloru srebrnego (M9-0306.0)
- II etap
lakierowanie mieszanką żywicy
bazowej **B01** i **Candy** (np. 90%
B01 + 10% **Candy C50**)
- III etap
lakierowanie lakierem bezbarwnym



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**

36 miesięcy w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/5(840) 820

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowany podkład, na który
aplikujemy warstwę bazową
odtłuszczamy **CP 015** i zmywamy
CP 011



PROPORCJE MIESZANIA

Candy dodajemy do bazy
rozcieńczalnikowej.
W przypadku kodów OEM,
ilość dodatku określa receptura
w programie recepturowym.
W przypadku kolorów własnych
dodajemy maksymalnie 30% **Candy**



USTAWIENIA PISTOLETU

Rozmiar dyszy: **1,2-1,4 mm**;
ciśnienie robocze: HVP/RP **1,8-2,0 bara**



APLIKACJA

Aplikacja uzależniona od technologii i
koloru, w którym występuje dodatek



**CZAS ODPAROWANIA
PO APLIKACJI**

W temp. **20°C** i wilg. względnej
65%: 5-10 min po nałożeniu
warstwy