



CP 595

Verfügbare Farben



Reaktiv Grundierung 2K 2:1

Der Primer **CP 595** ermöglicht eine hervorragende Haftung auf frisch abgeschliffenen Oberflächen und bietet dauerhaften Korrosionsschutz für Metall-, Aluminium- und verzinkte Stahluntergründe. Er wird in einer einzigen Schicht nass-in-nass aufgetragen und zeichnet sich durch schnelle Trocknungseigenschaften aus, die auch in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen wirksam sind. Dieses Produkt ist in 1-Liter-Dosen erhältlich und gewährleistet eine effiziente Abdeckung und einfache Anwendung.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 l + 0.5 l (Härter)	6 St. + 6 St.



KURZE
TROCKNUNGSZEIT



TOPFZEIT 48H



BEREIT FÜR NASS-IN-
NASS-ANWENDUNG



KORROSIONSSCHUTZ



ANWENDUNG VON
NUR 1 SCHICHT



NASS-IN-NASS

Einschichtig, kein schleifen



SPRITZVISKOSITÄT

15-17 sec. DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB

125-190 µm



FARBEFFIZIENZ

8-9 m²/l



TOPFZEIT

48 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - 5-10 µm



MINDESTHALTBARKEIT

CP 595: 24 Monate in original versiegelter Verpackung
CP 245: 12 Monate in original versiegelter Verpackung



VOC

2004/42/WE II B(c) (780) 775

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergrund mit rotem Schleifpad **P300-400** für Stahl, verzinkten Stahl oder grauem Schleifpad für Aluminium von Hand abschleifen. Alternativ: Schleifscheibe **P180-P240** mit Schwingschleifer. Entfernen Sie Staubpartikel, bevor Sie den Untergrund mit **CP 015** reinigen. Nachdem der Untergrund sauber und trocken ist, **CP 595** in nur einer Schicht auftragen. Aushärten oder lufttrocknen lassen, bevor mit dem nächsten Schritt des Prozesses begonnen wird.



MISCHVERHÄLTNISS

2:1
100 Teile von **CP 595**
50 Teile von **CP 245** Härter (kein Verdünnung erforderlich)



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.3-1.6 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

1 Schicht
(normal angewandte Schicht)



VERDAMPFUNGSZEIT NACH DER ANWENDUNG

15-20 Min. nach Anwendung
bei **20°C** und **65%** relativer
Luftfeuchtigkeit