



CP 595

Verfügbare Farben



Reaktivgrundierung
2K 2:1

Die **CP 595** Grundierung bietet eine hervorragende Haftung auf frisch angeschliffenen Oberflächen und dauerhaften Korrosionsschutz für Metall-, Aluminium- und verzinkte Stahluntergründe. Im einschichtigen Nass-in-Nass-Verfahren appliziert, trocknet sie schnell – auch bei niedrigen Temperaturen.

Das Produkt ist in 1-Liter-Dosen erhältlich und gewährleistet eine ergiebige und komfortable Anwendung.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l + 0.5 l (Härter)	6 Stk. + 6 Stk.



KURZE
TROCKNUNGSZEIT



TOPFZEIT 48 H



GEEIGNET FÜR
NASS-IN-NASS-
ANWENDUNG



KORROSIONSSCHUTZ



NUR EINE SCHICHT
AUFTRAGEN



NASS-IN-NASS

Eine Schicht, kein Schleifen



SPRITZVISKOSITÄT

15-17 Sek. DIN-Auslaufbecher 4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEBE

125-190 µm



ERGIEBIGKEIT

8-9 m²/l



TOPFZEIT

48 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - 5-10 µm



MINDESTHALTBARKEIT

CP 595: 24 Monate in
originalverschlossener Verpackung
CP 245: 12 Monate in
originalverschlossener Verpackung



VOC

2004/42/WE II B(c) (780) 775



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Den Untergrund mit einem roten **P300-400** Schleifvlies von Hand für Stahl und verzinkten Stahl bzw. einem grauen Schleifvlies für Aluminium anschleifen. Alternativ **P180-P240** Schleifscheibe mit einem Exzentrerschleifer bearbeiten. Staub entfernen und den Untergrund anschließend reinigen mit **CP 015**. Nach dem Reinigen und Trocknen des Untergrunds **CP 595** nur in einer Schicht auftragen. Vor dem nächsten Prozessschritt einbrennen oder lufttrocknen lassen



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

2:1
100 Teile CP 595
50 Teile Härter CP 245
(kein Verdünner erforderlich)



EINSTELLUNGEN DER SPRITZPISTOLE

Düsengröße: **1.3-1.6 mm**;
Arbeitsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

1 Schicht
(normally applied Schicht)



ABLÜFTZEIT NACH DER ANWENDUNG

15-20 min. after Schichting
at **20°C** und **65%** relative
Luftfeuchtigkeit

PROZESS

ABLAUF