



CP 582

Verfügbare Farben



1K Strukturlack

CP 582 Bumper ist ein Einkomponenten-Strukturlack, der speziell für die Reparatur und Lackierung von Kunststoffteilen, einschließlich Stoßstangen, Spiegelkappen und Seitenleisten, entwickelt wurde. Dank seiner bemerkenswerten Vielseitigkeit erfordert der Lack bei den meisten Kunststoffen keinen Einsatz von Haftvermittlern oder Elastisierern. Einfach zu bedienen und resistent gegen Kratzer, Bumper sorgt für eine zuverlässige und effiziente Anwendung.

Bequem in 1-Liter-Dosen erhältlich, bietet **CP 582 Bumper** eine praktische Lösung für das Erreichen einer dauerhaften und ästhetisch ansprechenden Oberfläche auf verschiedenen Kunststoffteilen.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 l	3 St.



FLEXIBEL



EINFACHE ANWENDUNG



MULTIFUNKTIONS ANWENDUNG



1K PRODUKT



KRATZFEST



SPRITZVISKOSITÄT

~48-50 sec. DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB

190 µm



FARBEFFIZIENZ

8-9 m²/l



TOPFZEIT

Spritzfertiges Produkt



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - 30-40 µm



MINDESTHALTBARKEIT

24 Monate in original versiegelter Verpackung



VOC

2004/42/WE II B(e) (840) 640

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberfläche muss mit **CP 015** und **CP 012** Entferner gereinigt werden. **CP 390** wird für die Kunststoff-Reparaturtechnologie empfohlen.



MISCHVERHÄLTNIS

100 Teile von **CP 582**
10-20% von Verdünnern **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.6-1.8 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

2 Schichten



VERDAMPFUNGZEIT NACH DER ANWENDUNG

5 Min. nach Anwendung bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- Staubtrockenheit: **10 Min.**
- nicht klebend: **30 Min.**
- zur Montage: **5 Std.**
- Vollständig: **12 Std.**

Trocknungszeiten bei **60°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- zur Montage: **20 Min.**



IR-TROCKNUNG

~15 Min.