



CP 2008

Klarlack 2K HS 2:1

CP 2008, ein zweikomponentiger Klarlack, zeichnet sich durch ein besonderes Profil mit geringem organischem Anteil (<420 g/l) und außergewöhnlich hohem Festkörpergehalt aus. Diese einzigartige Formulierung ergibt eine Beschichtung mit einer überzeugenden Kombination aus Hochglanz, Intensität sowie starker Kratz- und Witterungsbeständigkeit. **CP 2008** zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, einen kräftigen Film zu bilden, wodurch er sowohl für kleine als auch großflächige Anwendungen geeignet ist. Dieser Klarlack verleiht nicht nur eine zusätzliche Glanzschicht, sondern sorgt auch für extreme Kratzfestigkeit und bemerkenswerten UV-Schutz und trägt so zu dauerhafter Beständigkeit und ästhetischer Qualität bei.

Für unterschiedliche Projektanforderungen ist **CP 2008** in 1- und 5-Liter-Dosen erhältlich und bietet eine praktische und vielseitige Wahl für zahlreiche Beschichtungsanwendungen

VERPACKUNG

Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.
5 l	4 Stk.



KRAZTFEST



ERZEUGT
EINE DICKE
SCHICHT



WITTERUN-
GSBESTÄNDIG



TIEFER GLANZ



MEHRE
VERDÜNNUN-
GSOPTIONEN



SPRITZVISKOSITÄT

18–22 s DIN-Auslaufbecher 4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEB

125–190 µm



ERGIEBIGKEIT

~7 m²/l



TOPFZEIT

1 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht -25–30 µm



POLIEREN

Mit **P1500–P2500** anschleifen.
Anschließend kann mit dem
Profix-Poliersystem poliert
werden



MINDESTHALTBARKEIT

CP 2008: 24 Monate in original
verschlossener Verpackung
CP 208, CP 208S, CP 208F: 12
Monate in original verschlossener
Verpackung



VOC

2004/42/WE/II(b)(840)<840

PROZESS

FORTSCHRITT



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Stellen Sie vor dem Auftragen des Klarlacks sicher, dass die Basislackoberfläche mit einem antistatischen Tuch gereinigt ist, um ein makelloses Finish zu erzielen



MISCHVERHÄLTNISS

2:1

100 Teile CP 2008

50 Teile Härter CP 208

zugeben **2.5–10%** Verdünnung **CP 040/**
CP 070/ CP 055/ CP 075

Alternative Härter:

CP 208 Fast < 15°C

CP 208 Slow >25°C



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2–1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVL/VP **1.8–2.0 bar**



APPLIKATION

1.5–2 coats



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

5–10 min nach dem Beschichten
bei **20°C** and **65%** relative
Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit:

	CP 208	CP 208S	CP 208F
Staubtrocken	30 min	45 min	25 min
Klebfrei	1,5 Std.	2 Std.	1 Std.
Montagefähig	7 Std.	8 Std.	6 Std.
Vollständig	10 Std.	12 Std.	8 Std.

Trocknungszeiten bei 60°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit:

	CP 208	CP 208S	CP 208F
Montagefähig	30 min	35 min	25 min



IR-TROCKNUNG

CP 208: 30 min, **CP 208S**: 35 min,
CP 208F: 25 min