



Acryl 003

Żywica matująca

Żywica matująca 003 jest dodatkiem do systemu akrylowego dwukomponentowego (2K). Dzięki jej zastosowaniu możemy uzyskać powłokę matową lub półmatową. Utworzona powierzchnia jest bardzo gładka i ma zwiększoną odporność na zarysowania.

Produkt dostępny w rozlanu o pojemności 1 litr.

UWAGA: Dodanie żywicy matującej zmniejsza siłę krycia lakieru.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L	3 szt.



RÓŻNE STOPNIE
EFEKTU MATOWEGO



WYSOKA
ODPORNOŚĆ



GŁADKA
POWIERZCHNIA



JEDNOLITA
POWIERZCHNIA



ŁATWA
APLIKACJA



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
18-21 sek. DIN Flow Cup 4mm



**ZALECANE ROZMIARY
SITKA LAKIERNICZEGO**
125-190 µm



WYDAJNOŚĆ
7-9 m²/L



**CZAS PRZYDATNOŚCI
UŻYCIA MIESZANKI**
1,5 godz.



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHej
1 warstwa - 25-30 µm
2 warstwy - 50-60 µm



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**
36 miesięcy w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/5(840) 658

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowany podkład, na który aplikujemy warstwę bazową odtłuszczamy **CP 015** i zmywamy **CP 011**



PROPORCJE MIESZANIA

2:1

100 części Acryl*

* proporcje mieszania z dodatkiem zgodnie z recepturą

50 części utwardzacza **CP 285** utwardzacza **10-20%** rozcieńczalnika **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



USTAWIENIA PISTOLETU

Rozmiar dyszy: **1,2-1,4 mm**;
ciśnienie robocze: HVL/PP
1,8-2,0 bara



APLIKACJA

2 pełne warstwy lub do uzyskania pełnego krycia



CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI

W temp. **20°C** i wilg. względnej **65%**: **5-10 min** po nałożeniu warstwy



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. **20°C** i wilgotności względnej **65%**:
- pyłosuchość: **15 min**
- do montażu: **5 godz.**
- na wskroś: **12 godz.**

Czas schnięcia w temp. **40°C** i wilgotności względnej **65%**:
- do montażu: **1 godz.**

Czas schnięcia w temp. **60°C** i wilgotności względnej **65%**:
- do montażu: **30 min**