



Acryl 003

Mbinder mate 2K

Mresina matizante 003 es un aditivo para el sistema acrílico bicomponente (2K). Mediante su aplicación se puede obtener un recubrimiento mate o semimate. La superficie creada es muy lisa y presenta mayor resistencia al rayado.

El producto está disponible en envases de 1 litro.

NOTA: La adición de resina matizante reduce el poder cubriente de la pintura.

ENVASE	
Volumen	Embalaje colectivo
1 l	3 uds.



DIVERSOS GRADOS
DE EFECTO MATE



ALTA RESISTENCIA



SUPERFICIE LISA



SUPERFICIE
UNIFORME



FÁCIL
APLICACIÓN



VISCOSIDAD DE PULVERIZACIÓN

18-21 s Copa DIN Flow 4 mm



TAMAÑOS RECOMENDADOS DEL FILTRO DE PINTURA

125-190 µm



RENDIMIENTO

7-9 m²/l



VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA

1,5 h



ESPESOR DE PELÍCULA SECA

1 capa - 25-30 µm
2 capas - 50-60 µm



VIDA ÚTIL MÍNIMA

36 meses en el envase original
cerrado



COV

2004/42/WE/IIIB(e)(840) 840

PROCESO

PROGRESO



PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Una vez lijada la capa de imprimación adecuada, limpiar con eliminador de siliconas **CP 015** como preparación para aplicar una capa de brillo directo



PROPORCIÓN DE MEZCLA

2:1

100 partes de **Acryl***

* proporción de mezcla con aditivo según la fórmula

50 partes de endurecedor **CP 285**

10-20% de diluyente **CP 040/ CP 070/**

CP 055/ CP 075



AJUSTES DE LA PISTOLA

Tamaño de boquilla: **1,2-1,4 mm**;

Presión de trabajo: HVLP/RP **1,8-2,0 bar**



APLICACIÓN

2 capas completas allowing
flash-off between capas



TIEMPO DE EVAPORACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

5-10 min después del recubrimiento a
20°C y **65%** de humedad relativa



SECADO

Tiempos de secado a **20°C** y **65%** de
humedad relativa:

- seco al polvo: **15 min**

- para montaje: **5 h**

- completamente: **12 h**

Tiempos de secado a **40°C** y **65%** de
humedad relativa:

- para montaje: **1 h**

Tiempos de secado a **60°C** y **65%** de
humedad relativa:

- para montaje: **30 min**