



Acryl 003

Matt Binder 2K

Mattierungsharz **003** ist ein Additiv für das Zweikomponenten (2K)-**Acryl**-System. Durch seine Anwendung kann eine matte oder halbmatte Beschichtung erzielt werden. Die erzeugte Oberfläche ist sehr glatt und hat eine erhöhte Kratzfestigkeit. Das Produkt ist in 1-Liter-Dosen erhältlich.

HINWEIS: Durch den Zusatz von Mattierungsharz wird die Deckkraft des Lackes verringert.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 l	3 St.



VERSCHIEDENE
MATTSTUFEN



HOHE RESISTENZ



GLATTE
OBERFLÄCHE



EINHEITLICHE
OBERFLÄCHE



EINFACHE
ANWENDUNG



SPRITZVISKOSITÄT
18-21 sec. DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB
125-190 µm



FARBEFFIZIENZ
7-9 m²/l



TOPFZEIT
1.5 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE
1 Schicht - 25-30 µm
2 Schichten - 50-60 µm



MINDESTHALTBARKEIT
36 Monate in original versiegelter Verpackung



VOC
2004/42/WE/IIb(e)(840) 840

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Nach dem Abschleifen der geeigneten Grundierungsschicht mit Silikonentferner **CP 015** reinigen um den Untergrund für die Anwendung des 2K-Lacks vorzubereiten



MISCHVERHÄLTNISS
2:1
100 Teile von **Acryl**
50 Teile von Härter **CP 285**
10-20% von Verdüner **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN
Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG
2 volle Schichten mit entsprechender Abluftzeit dazwischen



VERDAMPFUNGZEIT NACH DER ANWENDUNG
5-10 Min. nach Anwendung bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG
Trocknungszeiten bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- Staubbrockenheit: **15 Min.**
- zur Montage: **5 Std.**
- Vollständig: **12 Std.**

Trocknungszeiten bei **40°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- zur Montage: **1 Std.**

Trocknungszeiten bei **60°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- zur Montage: **30 min**