



B03

Glanzkonverter

Der **Glanzkonverter B03** ist ein speziell formuliertes Additiv, das die Leistung von **KAR-BON** Basislack verbessert. Wenn es angewendet wird, verbessert es deutlich die Beständigkeit des Basislacks gegen Betriebsflüssigkeiten wie die im Motorraum, wodurch eine überlegene Haltbarkeit und Langlebigkeit entsteht. Darüber hinaus ist **B03** so formuliert, dass es ein kratzfestes, seidenmattes Finish erzeugt, das keine Anwendung eines Klarlacks erfordert, was zu einem schnellen und effizienten Anwendungsprozess führt. 1-Liter-Dosen machen dieses hochwertige Produkt für Profis und Heimwerker gleichermaßen praktisch und einfach in der Anwendung.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 l	3 St.



ZUSATZ ZUM KAR-BON-SYSTEM



VERSTÄRKTE RESISTENZ



ANWENDBAR IM MOTORRAUM



SATIN-FINISH



KEIN HÄRTER ERFORDERLICH



SPRITZVISKOSITÄT
17-19 sec. DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB
125-190 µm



FARBEFFIZIENZ
8-9 m²/l



MINDESTHALTBARKEIT
24 Monate in original versiegelter Verpackung



VOC
2004/42/WE/II(b)(e)840<840

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Nach dem Abschleifen der geeigneten Grundierungsschicht mit Silikonentferner **CP 015** reinigen um den Untergrund für die Anwendung des Basislacks vorzubereiten



MISCHVERHÄLTNIS
100 Teile von **KAR-BON**
30 Teile von **B03** Konverter
25 Teile von **CP 048** Verdünner
Die Proportionen sind in der Rezeptsoftware verfügbar



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN
Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG
2 volle Schichten für Unifarben
2 volle Schichten plus 1 Schicht unter reduziertem Druck für Effektfarben



VERDAMPFUNGZEIT NACH DER ANWENDUNG
Bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit **10-15 Min.** vor Anwendung des Klarlacks



TROCKNUNG
- Staubtrockenheit: **5 min**
- Vollständig: **25-30 min**