



CP 332

Verfügbare Farben

Finish-Spritzspachtel

CP 332 Finish ist ein Polyester-Spritzspachtel, der sich durch ein hervorragendes und glattes Finish, auch auf großen Flächen, auszeichnet. Wichtig ist, dass das Produkt effektiv von der **Acryl**-Grundierung isoliert, so dass Probleme mit zu viel oder zu wenig Härter in Polyester-Spachtelmassen vermieden werden. **CP 332** Finish kann zur Beschleunigung der Aushärtung bei einer Temperatur von nicht mehr als 60°C eingebrannt werden. Erhältlich in einer praktischen 1-kg-Dose, bietet es eine praktische Lösung für das Erreichen eines makellosen Finishes bei verschiedenen Anwendungen.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 kg + 30 ml (Härter)	6 St. + 6 St.



HOHER AUFBAU



ISOLIER-
EIGENSCHAFTEN



GLATTE
OBERFLÄCHE



KURZE
TROCKNUNGSZEIT



HÄRTER INKLUSIVE



SPRITZVISKOSITÄT
45-55 sec. DIN Flow Cup 4 mm



TOPFZEIT
30-40 Min.



TROCKENSCHICHTDICKE
250-300 µm



MINDESTHALTBARKEIT
12 Monate in original versiegelter Verpackung



VOC
2004/42/WE IIB(b) (250) 31

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Das Produkt wird auf einen zuvor geschliffenen und gereinigten Untergrund aufgetragen. Alte Beschichtungen sollten entfernt werden. Das Produkt wird auf **CP 394** Epoxid-Grundierung aufgetragen. Spachtel nicht auf reaktive Grundierung auftragen



MISCHVERHÄLTNIS
100 Teile von **CP 332** + **4.5 Teile** von Härter (inklusive)
Optional **10%** von Verdünner **CP 032**



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN
Düsengröße: **1.8-2.2 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG
1-3 Schichten



TROCKNUNG
Trocknungszeiten bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
~ **2-3 Std.**
Trocknungszeiten bei **60°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
~ **30 Min.**



IR TROCKNUNG
~**8-12 min**, **80°C** nicht überschreiten



SCHLEIFEN
Grob (trocken): **P180-P240**
Endbearbeitung (trocken): **P280-P360**