



CP 2014

Klarlack 2K UHS 4:1

CP 2014, Zweikomponenten-Klarlack, zeichnet sich durch seine hervorragende Fließfähigkeit und bequeme, schnelle Anwendung aus. Hergestellt aus einem hochwertigen HS-Harz mit einem hohen Feststoffgehalt (High Solid), erreicht dieser Klarlack eine bemerkenswerte Mischung aus hohem Glanz und intensiver Klarheit. **CP 2014** zeichnet sich durch seine Effizienz, Kratzfestigkeit und Witterungsbeständigkeit aus und garantiert dauerhafte Qualität. Hergestellt, um sowohl kleine als auch große Anwendung zu ermöglichen, bietet **CP 2014** eine vielseitige Beschichtungslösung für Prestigefahrzeuge. Darüber hinaus ist dieser Klarlack in 1- und 4-Liter-Dosen erhältlich und bietet so eine praktische und anpassungsfähige Wahl für verschiedene Projektgrößen.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 l + 0.25 l (Härter)	6 St. + 6 St.
4 l + 1 l (Härter)	4 St. + 6 St.



KRATZFEST



EFFIZIENT



**WETTER-
RESISTENT**



HOCHGLANZ FINISH



**EINFACHE
ANWENDUNG**



SPRITZVISKOSITÄT
18-22 sec. DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB
125-190 µm



FARBEFFIZIENZ
~8-9 m²/l



TOPFZEIT
CP 3014 und CP 3114: ~1 Std.
CP 3214: ~0,5



TROCKENSCHICHTDICKE
1 Schicht - 25-30 µm



POLIEREN
Abschleifen mit **P1500-P2500**.
Das Polieren kann dann mit dem **Profix Poliersystem** durchgeführt werden



MINDESTHALTBARKEIT
CP 2014: 24 Monate in original versiegelter Verpackung
CP 3014, CP 3114, CP 3214: 9 Monate in original versiegelter Verpackung



VOC
2004/42/WE/IIIB(e)(840) 577

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vergewissern Sie sich, dass die Basislack-Oberfläche mit einem antistatischen Tuch gereinigt wurde, bevor Sie den Klarlack auftragen, um ein makelloses Finish zu erzielen.



MISCHVERHÄLTNIS

4:1
100 Teile von **CP 2014**
25 Teile von Härter **CP 3014 (CP 3114, CP 3214)**
add **5-10%** von Verdünner **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**

Alternative Härter:
CP 3214 (schnell) < 15°C
CP 3114 (langsam) > 25°C



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1,2-1,4 mm**;
Betriebsdruck: HVL/PP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

1.5-2 Schichten



VERDAMPFUNGSZEIT NACH DER ANWENDUNG

Bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- **CP 3014**: ~ 5 Min.
- **CP 3114**: ~ 10 Min.
- **CP 3214**: ~ 3 Min.



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit:

	CP 3014	CP 3114	CP 3214
Staubtrockenheit	10-15 min	30 min	5-10 min
Nicht klebend	20 min	25 min	15 min
Zur Montage	6 Std.	7 Std.	2 Std.
Throughout	10 Std.	12 Std.	5 Std.
Trocknungszeiten bei 60°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit:			
Zur Montage	30 min	45 min	10-15 min



IR-TROCKNUNG

CP 3014: 20-30 min, **CP 3114**: 25 min,
CP 3214: 10-15 min