

CP 342



Verfügbare Farben

Leichter Polyester-spachtel Hot Rod

Hot Rod ist eine sehr leichter Finish Spachtel, der gut füllt und eine breite Palette von Anwendungen hat. Er zeichnet sich durch außergewöhnliche Leichtigkeit der Anwendung und Bearbeitung, hohe Haftung und das Fehlen von Spannung aus. **Hot Rod** kann auf blankem Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und **Acryl** oder Epoxid-Grundierungen und alten Lackschichten verwendet werden. Die Spachtelmasse kann auch für kosmetische Reparaturen an Verbundwerkstoff- und Glasfaserprodukten verwendet werden.

Das Produkt ist in 1-Liter-Dosen erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 l + 45 g (Härter)	6 St. + 6 St.



SEHR LEICHTER
SPACHTEL



SEHR GUTE
HAFTUNG



MULTIPLE
ANWENDUNG



GUTER FÜLLGRAD



FINISH SPACHTEL



TOPFZEIT

6-7 Min. nach Vermischung mit
Härter



MINDESTHALTBARKEIT

12 Monate in original versiegelter
Verpackung



VOC

2004/42/WE IIB(b) (250) 40

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Das Produkt wird auf einen zuvor geschliffenen und gereinigten Untergrund aufgetragen. Alte Beschichtungen sollten entfernt werden. Das Produkt wird auf **CP 394** Epoxid-Grundierung aufgetragen. Spachtel nicht auf reaktive Grundierung auftragen



MISCHVERHÄLTNIS

100 Teile von **CP 342**
Härter: 2%



ANWENDUNG

Anwendung in mehreren dünnen Schichten. Nach jeder dieser Schichten sollte das Produkt ausgehärtet werden. Do not exceed 3 mm thickness



MISCHEN VOR GEBRAUCH

Das Produkt muss vor und nach der Zugabe des Härters gemischt werden.



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- 30-35 Min.



IR-TROCKNUNG

Ca. **5 Min.** warten, dann
~9-11 Min. vor IR-Trocknung;
80°C nicht überschreiten



SCHLEIFEN

Grob (trocken): **P100-P120**
Endbearbeitung (trocken): **P120-P280**