

CP 333



Verfügbare Farben



UNI+ Polyesterspachtel

CP 333 Universal Polyester Spachtel ist ein hochfester Spachtel für die vielseitige Gestaltung von Oberflächen. Dieser Spachtel bietet eine hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen und zeichnet sich durch seine leichte Anwendung und Bearbeitung aus, wobei zu beachten ist, dass **CP 333** nicht auf Oberflächen verwendet werden kann, die in direktem Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser stehen.

CP 333 ist in einer praktischen 2 kg-Packung erhältlich und bietet eine praktische Lösung für eine Reihe von Anwendungen zur Oberflächengestaltung und gewährleistet Stärke und Zuverlässigkeit im Gebrauch.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
2 kg + 45 g (Härter)	6 St. + 6 St.



EINFACHE
BEARBEITUNG



GUTE HAFTUNG



HOHE
LEBENSDAUER



TOPFZEIT

5-6 Min. nach Vermischung mit
Härter



MINDESTHALTBARKEIT

12 Monate in original versiegelter
Verpackung



VOC

2004/42/WE II B(b) (250) 45

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Das Produkt wird auf einen zuvor geschliffenen und gereinigten Untergrund aufgetragen. Alte Beschichtungen sollten entfernt werden. Das Produkt wird auf **CP 394** Epoxid-Grundierung aufgetragen. Spachtel nicht auf reaktive Grundierung auftragen



MISCHVERHÄLTNIS

100 Teile von **CP 333**

Härter:

- < **10°C** - **3-3.5%**
- **10-20°C** - **2-2.5%**
- > **20°C** - **11.5%**



ANWENDUNG

Anwendung in mehreren dünnen Schichten. Nach jeder dieser Schichten sollte das Produkt ausgehärtet werden



MISCHEN VOR GEBRAUCH

Das Produkt muss vor und nach der Zugabe des Härters gemischt werden.



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- **20-30 Min.**



IR-TROCKNUNG

~5 Min., 80°C nicht überschreiten



SCHLEIFEN

Grob (trocken): **P100-P120**
Endbearbeitung (trocken): **P120-P240**