



StarDust

GREEN-LINE
KAR-BON
A2G

Verfügbare Farbtöne



Spezielle Farbadditive

Der **Stardust** Komponenten sind eine Reihe hochwertiger Additive, die sowohl lösemittelhaltigen als auch wasserbasierten Mischsystemen zugesetzt werden können. Sie ermöglichen die Erzeugung origineller und komplexer OEM-Farbtöne, einschließlich eindrucksvoller Effekte wie bei KIA D5U oder Ford 724. Je nach Betrachtungswinkel verändert sich die Farbe der Beschichtung und erzeugt einen einzigartigen, auffälligen visuellen Effekt. Neben außergewöhnlichen OEM-Farboptionen bieten Stardust-Komponenten auch Möglichkeiten zur Gestaltung individueller Farbtöne. Damit sind sie ideal für professionelle Lackierer und Hobbyanwender, die einzigartige und optisch beeindruckende Ergebnisse erzielen möchten. Die **Stardust** Additive sind in praktischen 0,1-Liter-Flaschen erhältlich und eignen sich hervorragend für kleine und große Lackierprojekte. Dank ihrer hochwertigen Formulierung und außergewöhnlichen Farboptionen sind die **Stardust** Komponenten unverzichtbar für jeden Lackierer, der beeindruckende und originelle Farbeffekte erzielen möchte.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
0.1 l	4 Stk.



VIELSEITIGE ANWENDUNG



INTERESSANTE FARBTÖNE



EFFIZIENT



INDIVIDUELLE FARBGESTALTUNG



KLEINE VERPACKUNG



EMPFOHLENE GRÖSSE DES LACKSIEBS
125-190 µm



ERGIEBIGKEIT
je nach Farbton



VERFÜGBARE FARBTÖNE:
- E20 yellow-blue
- E40 violet-green
- E60 green-red
- E65 green-orange



ANWENDUNGSBEISPIEL
Schritt I
schwarze Acrylgrundierung (**S72**)
Schritt II
Beschichtung mit einer Mischung aus **B01** Basisharz und **StarDust E40**
(e.g. 95% **B01** + 5% **StarDust E40**)
Schritt III
Klarlackauftrag



MINDESTHALTBARKEIT
36 Monate in original verschlossener Verpackung

PROZESS

FORTSCHRITT



UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Nach Vorbereitung und Anschleifen der Grundierungsoberfläche mit Silikonentferner entfetten **CP 015** und reinigen mit **CP 011**, anschließend den Basislack auftragen



MISCHUNGSVERHÄLTNIS
StarDust wird den lösemittelhaltigen Systemen (**KAR-BON**, **GREEN-LINE**) Verdünnerbasis und **A2G** wasserbasiertes System.
Bei OEM-Codes wird die Additivmenge durch die Rezeptur in der Rezeptursoftware bestimmt.
Bei eigenen Farbtönen werden maximal **10%** von **StarDust** wird zugesetzt



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN
Düsengröße: **1.4-1.8mm**;
Arbeitsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG
Die Anwendung richtet sich nach der jeweiligen Methode und dem Farbton, mit dem das Additiv verwendet wird



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION
5-10 min nach der Beschichtung bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit