



Acryl 001

Eco binder 2K

Eco binder 001 2K ist ein Premiumadditiv zur Erhöhung des Glanzes von Beschichtungen. Dieses innovative Produkt wurde speziell für die Kombination mit einem **Acryl**-Mischsystem entwickelt, um eine wirtschaftliche und effiziente Lackmischung mit hervorragenden Ergebnissen zu erzielen.

Die Zugabe des Harzes beeinträchtigt die Farbtonübereinstimmung nicht. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass sie das Deckvermögen des Produkts verringern kann. Dieser Faktor muss bei der Applikation der Mischung beachtet werden.

Außerdem dürfen der Lack-Harz-Mischung keine Verdünner zugesetzt werden, da dies die Qualität des Endergebnisses negativ beeinflussen kann.

Eco binder 2K ist in 3,5-Liter-Dosen erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
3.5 l	2 Stk.



GLANZSTEIGERUNG



KEINE FARBTÖNÄNDERUNG



EFFIZIENT



SPRITZVISKOSITÄT

18-21 sec. DIN-Auslaufbecher 4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSE DES LACKSIEBS

125-190 µm



ERGIEBIGKEIT

7-9 m²/l



TOPFZEIT

1.5 hrs



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - 25-30 µm
2 Schichten - 50-60 µm



MINDESTHALTBARKEIT

36 Monate in original verschlossener Verpackung



VOC

2004/42/WE/IIb(e)(840) 840

PROZESS

FORTSCHRITT



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nach dem Anschleifen der geeigneten Grundierung mit Silikonentferner reinigen **CP 015** zur Vorbereitung auf den Auftrag des Direktglanzlacks



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

2:1

100 Teile von **Acryl***

* Mischungsverhältnis mit Additiv gemäß Rezeptur

50 Teile Härter **CP 285**

10-20% Verdünner **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Arbeitsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

2 volle Schichten mit Abluftzeit zwischen den Schichten



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

5-10 min nach der Beschichtung bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:

- staubtrocken: **15 min**
- montagefest: **5 hrs**
- vollständig trocken: **12 hrs**

Trocknungszeiten bei **40°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:

- montagefest: **1 hrs**

Trocknungszeiten bei **60°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:

- montagefest: **30 min**