



LV CRYL 0C2

Fleet Binder 2K

2K **LV CRYL** sistema de igualación de color es adecuado para crear capas de acabado sobre diversos sustratos (acero, aluminio y plásticos), así como sobre superficies de distintos tamaños. Para cumplir los requisitos relacionados con el pintado de superficies grandes y a temperaturas más altas, no es necesario utilizar únicamente diluyentes más lentos; en su lugar, **LV CRYL** puede utilizarse resina retardante.

El recubrimiento resultante se caracteriza por tiempos de secado rápidos y resistencia a los rayos UV.

El producto está disponible en envases de 3,5 litros.

ENVASE	
Volumen	Embalaje colectivo
3.5 l	2 uds..



ALTA RESISTENCIA



SUPERFICIE LISA



SUPERFICIE
UNIFORME



FÁCIL
APLICACIÓN



VISCOSIDAD DE PULVERIZACIÓN

18-21 s DIN Flow Cup 4 mm



TAMAÑOS RECOMENDADOS DEL FILTRO DE PINTURA

125-190 µm



RENDIMIENTO

7-9 m²/l



VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA

1,5 h



ESPESOR DE PELÍCULA SECA

1 capa - 25-30 µm
2 capas - 50-60 µm



VIDA ÚTIL MÍNIMA

36 meses en el envase original cerrado



COV

2004/42/WE/IIIB(d)(420) 420

PROCESO

PROGRESO



PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Una vez lijada la capa de imprimación adecuada, limpiar con eliminador de siliconas **CP 015** como preparación para aplicar una capa de brillo directo



PROPORCIÓN DE MEZCLA

2:1

100 partes de **LV CRYL***

* proporción de mezcla con aditivo según la fórmula

50 partes of **C85H**

10-20% of diluyente **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



AJUSTES DE LA PISTOLA

Tamaño de boquilla: **1,2-1,4 mm**;
Presión de trabajo: HVL/VP **1,8-2,0 bar**



APLICACIÓN

2 capas completas allowing flash-off between capas



TIEMPO DE EVAPORACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

10-15 min después del recubrimiento a **20°C** y **65%** de humedad relativa



SECADO

Tiempos de secado a **20°C** y **65%** de humedad relativa:

- seco al polvo: **15 min**
- para montaje: **5 h**
- completamente: **12 h**

Tiempos de secado a **40°C** y **65%** de humedad relativa:

- para montaje: **1 h**

Tiempos de secado a **60°C** y **65%** de humedad relativa:

- para montaje: **30 min**