



2-001

Eco binder A2G

Żywica **2-001** stosowana jest razem z lakierami **A2G** w celu uzyskania ekonomicznej i wydajnej mieszanki lakieru. Dodatek żywicy nie wpływa na pogorszenie dopasowania kolorystycznego, należy jednak pamiętać, że dodanie żywicy może nieznacznie zmniejszyć siłę krycia lakieru. Ważne jest także, że do mieszanki lakieru z żywicą nie dodaje się rozcieńczalnika.

Produkt dostępny w rozlaniu o pojemności 5 litrów

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
5 L	4 szt.



NIE ZMIEŃNIA
KOLORU



NIE POGARSZA
ZNACZĄCO SIŁY
KRYCIA



PRZYJAZNY DLA
ŚRODOWISKA



EKONOMICZNY



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
19-30 sek. DIN Flow Cup 4mm



**ZAŁECANE ROZMIARY
SITKA LAKIERNICZEGO**
190 µm



WYDAJNOŚĆ
8-9 m²/L



**CZAS PRZYDATNOŚCI
UŻYCIA MIESZANKI**
Produkt gotowy do natrysku



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ
1 warstwa - 5-10 µm



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**
24 miesiące w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U.2016 r. poz. 1353 kat.B/4
(420) 419

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Przygotowany podkład, na który
aplikujemy warstwę bazową
odtłuszczamy **CP 015** i zmywamy
CP 011



PROPORCJE MIESZANIA
100 części A2G
10-30 części 2-001

Opcja dostosowania ilości jest dostępna
w programie recepturowym



USTAWIENIA PISTOLETU
Rozmiar dyszy: **1,2-1,4 mm**;
ciśnienie robocze: HVL/PP **1,8-2,0 bara**



APLIKACJA
Pierwsza warstwa kontrolna/
przypylka, następnie aplikacja
pełnej wylanej warstwy.
Dla kolorów solidowych to koniec
procesu, kolory efektowe wymagają
dodatkowej warstwy na obniżonym
ciśnieniu



**CZAS ODPAROWANIA
PO APLIKACJI**
W temp. **20°C** i wilg. względnej
65%: 10-15 min po nałożeniu
warstwy