



CP 1800

Klarlack
2K HS 2:1

Rocket Clear ist eine ideale Lösung für die Reparatur verschiedener Teile mit kleinen bis mittelgroßen Oberflächen. Rocket Clear überzeugt durch hervorragenden Verlauf sowie schnelle Trocknungs- und Abluftzeiten und bietet unübertroffene Effizienz. **CP 1800** vereint auf einzigartige Weise die Vorteile schneller und langsamer Klarlacke, sorgt für eine hohe Endhärte und eignet sich dadurch besonders gut für „Smart Repairs“.

Für zusätzlichen Komfort ist **Rocket Clear** in 1- und 5-Liter-Dosen erhältlich und bietet eine praktische und vielseitige Wahl für zahlreiche Reparaturprojekte.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l + 0,5 l (Härter)	6 Stk. + 6 Stk.
5 l + 2,5 l (Härter)	4 Stk. + 4 Stk.



KRAZTFEST



SEHR KURZE
TROCKNUNGSZEIT



PERFEKT FÜR
SMART REPAIR



VERLEIHT HOHEN
GLANZ UND
INTENSITÄT



GUTER LACK-
VERLAUF



SPRITZVISKOSITÄT

16–18 s DIN-Auslaufbecher 4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEB

125–190 µm



ERGIEBIGKEIT

~7–8 m²/l



TOPFZEIT

~2–3 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - ~25 µm



POLIEREN

Mit **P1500–P2500** anschleifen.
Anschließend kann mit dem
Profix-Poliersystem poliert
werden



MINDESTHALTBARKEIT

CP 1800: 24 Monate in original
verschlossener Verpackung
CP 269: 12 Monate in original
verschlossener Verpackung



VOC

2004/42/WE/IIb(e)(840) 535

PROZESS

FORTSCHRITT



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Stellen Sie vor dem Auftragen des Klarlacks sicher, dass die Basislackoberfläche mit einem antistatischen Tuch gereinigt ist, um ein makelloses Finish zu erzielen



MISCHVERHÄLTNISS

2:1
100 Teile CP 1800
50 Teile Härter CP 269
zugeben **10–20%** Verdünnung **CP 040/**
CP 070/ CP 055/ CP 075



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2–1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8–2.0 bar**



APPLIKATION

2 volle Schichten



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

3–5 min nach der Applikation bei **20°C**
and **65%** relative Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** and
65% relative Luftfeuchtigkeit:
- staubtrocken: **30 min**
- klebfrei: **1 Std.**
- vollständig: **~1,5–2 Std.**

Trocknungszeiten bei **40°C** and
65% relative Luftfeuchtigkeit:
- montagefähig: **30 min**

Trocknungszeiten bei **60°C** and
65% relative Luftfeuchtigkeit:
- montagefähig: **15 min**



IR-TROCKNUNG

~20 min