



CP 365

Verfügbare Farben



EXPRESS-Acrylgrundierung
2K HS 4:1

CP 365 ist eine hochwertige **Acryl**grundierung, die Grundier- und Fülleigenschaften vereint.

Die größten Vorteile des Produkts sind die kurze Trocknungszeit bei 20 °C, der gute Verlauf, die einfache Verarbeitung und die Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen, sodass jeder Decklack darauf appliziert werden kann. Die Grundierung kann im Nass-in-Nass-Verfahren verarbeitet werden. Sie kann im Mischgerät aufgerührt werden.

Das Produkt ist in 0,8- und 3,5-Liter-Dosen erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
0.8 l	3 Stk.
3.5 l	2 Stk.



KURZE
TROCKNUNGSZEIT



GUTER
PRODUKTVERLAUF



EINFACH ZU
VERARBEITEN



GUTE HAFTUNG



WET-ON-WET
APWENDUNT



NASS-IN-NASS

Eine Schicht auftragen, anschließend Basislack oder Direktglanzlack unter Beachtung der Abluftzeit zwischen den Schichten applizieren



SPRITZVISKOSITÄT

22-30 Sek. DIN-Auslaufbecher **4 mm**



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEBE

190 µm (wet-on-wet **125 µm**)



ERGIEBIGKEIT

7-9 m²/l



TOPFZEIT

1 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE

- 1 Schicht - **50-60 µm**
- 2 Schichten - **100-120 µm**



NASSSCHLIFF

P800-P1000



TROCKENSCHLIFF

P400-P500



MINDESTHALTBARKEIT

CP 365: 24 Monate in originalverschlossener Verpackung
CP 282/ CP 285/ CP 286: 12 Monate in originalverschlossener Verpackung



VOC

2004/42/WE IIB(c) (540) 540



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Den Untergrund mit geeigneter Körnung anschleifen. Anschließend den Untergrund mit Silikonentferner reinigen **CP 015**. Nach dem Reinigen und Trocknen des Untergrunds die erforderliche Anzahl Schichten **CP 365** taking note Abluftzeit zwischen den Schichten



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

4:1

100 Teile CP 365

25 Teile Härter CP 282/ CP 285/ CP 286

15-20 % Verdünner CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075

Nass-in-Nass-Verfahren

30-40 % Verdünner CP 040/ CP 070/

CP 055/ CP 075



EINSTELLUNGEN DER SPRITZPISTOLE

Düsengröße: **1.6-1.8 mm**;

Arbeitsdruck: **1.8-2.0 bar**

Nass-in-Nass-Verfahren: Düsengröße

1.2-1.4 mm, HVLP/RP

Arbeitsdruck **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

2 volle Schichten



ABLÜFTZEIT NACH DER ANWENDUNG

5 min nach Auftrag der 1. und 2. Schicht at **20°C** und **65%** relative Luftfeuchtigkeit.

Ablüften, bis eine matte Oberfläche sichtbar ist



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** und **65%** relative Luftfeuchtigkeit:

- staubtrocken: **10 min** (2 Schichten)

- schleifbar nach: **2 Std.**

Trocknungszeiten bei **60°C** und **65%** relative Luftfeuchtigkeit:

- schleifbar nach **30 min**

PROZESS

ABLAUF