



CP 1500

Klarlack 2K MS 2:1

CP 1500 ist ein hochwertiger Klarlack auf MS-Harzbasis, der eine erstklassige transparente Beschichtung für kleine und große Flächen gewährleistet. **CP 1500** ist für seinen hervorragenden Verlauf bekannt und bietet ausgezeichnete Kratz- und Witterungsbeständigkeit, wodurch die Haltbarkeit langfristig erhalten bleibt.

Dieser Klarlack erzielt ein Hochglanz-Finish und kann in Kombination mit **CM 10**, auch ein attraktives seidenmattes Erscheinungsbild erreichen. **CP 1500** ist bequem in 1- und 5-Liter-Dosen erhältlich und bietet eine vielseitige und praktische Lösung für zahlreiche Projekte.

VERPACKUNG	
Ergiebigkeit	Sammelverpackung
1 l + 0,5 l (Härter)	6 Stk. + 11 Stk.
5 l + 2,5 l (Härter)	3 Stk. + 3 Stk.



KRAZTFEST



SEMI-MATT
OBERFLÄCHE KANN
ERZEUGT WERDEN



WITTERUNGS-
BESTÄNDIG



HOCHGLANZ-FINISH



SEHR GUTER LACK-
VERLAUF



SPRITZVISKOSITÄT

15–16 s DIN-Auslaufbecher 4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEB

125–190 µm



ERGIEBIGKEIT

~7 m²/l



TOPFZEIT

~ 6 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - 20–25 µm



POLIEREN

Mit
P1500–P2500 anschleifen.
Anschließend kann mit dem **Profix-
Poliersystem** poliert werden



MINDESTHALTBARKEIT

CP 1500: 24 Monate in original
verschlossener Verpackung
CP 285/ CP 282/ CP 286:
12 Monate in original verschlossener
Verpackung



VOC

2004/42/WE/IIIB(e)(840) 565

PROZESS

FORTSCHRITT



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Stellen Sie vor dem Auftragen des Klarlacks sicher, dass die Basislackoberfläche mit einem antistatischen Tuch gereinigt ist, um ein makelloses Finish zu erzielen



MISCHVERHÄLTNISS

2:1
100 Teile CP 1500
50 Teile Härter CP 285
zugeben **10%** Verdünnung
CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075
Alternative Härter:
CP 282 (schnell) < 15°C
CP 286 (langsam) > 25°C



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2–1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8–2.0 bar**



APPLIKATION

2 volle Schichten



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

5–10 min nach dem Beschichten bei **20°C**
and **65%** relative Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** and
65% relative Luftfeuchtigkeit:
- staubtrocken: **15 min**
- klebfrei: **40 min**
- montagefähig: **5 Std.**
- vollständig: **10 Std.**

Trocknungszeiten bei **60°C** and
65% relative Luftfeuchtigkeit:
- montagefähig: **30 min**



IR-TROCKNUNG

~30 min