



CP 400

Barniz transparente 2K MS 2:1

CP 400, barniz transparente bicomponente, ha sido desarrollado cuidadosamente para ofrecer un acabado impecable y resistente a los arañazos. Esta solución versátil logra un aspecto de alto brillo con solo dos manos, ofreciendo una cobertura excepcional en superficies de distintos tamaños. Los usuarios pueden ajustar fácilmente la viscosidad a sus preferencias incorporando diluyente **CP 040**, con una proporción recomendada de hasta el 10%. Para responder a diversas necesidades de proyecto, **CP 400** está disponible en envases de 1 y 5 litros, proporcionando opciones prácticas para profesionales y aficionados.

ENVASES	
Volumen	Embalaje colectivo
1 l	6 pcs.
5 l	4 pcs.



RESISTENTE A LOS
ARAÑAZOS



CONTROL DE
VISCOSIDAD MEDIANTE
LA ADICIÓN DE
DILUYENTE



EFICIENTE



FÁCIL DE USAR



VISCOSIDAD DE APLICACIÓN

18-22 sec. Copa DIN 4 mm



TAMAÑOS RECOMENDADOS PARA EL FILTRO DE PINTURA

125-190 µm



RENDIMIENTO DE PINTURA

~7 m²/l



VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA

6 hrs



ESPESOR DE PELÍCULA SECA

1 mano - 10-15 µm



PULIDO

Lijar con **P1500-P2500**. A continuación, el pulido puede realizarse con el **sistema de pulido Profix**



VIDA ÚTIL MÍNIMA

CP 400: 24 meses en el envase original cerrado
CP 282/ CP 285/ CP 286: 12 meses en el envase original cerrado



VOC

2004/42/WE/IIIB(e)(840)<840

PROCESO

PROGRESO

PROGRESO



PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Asegúrese de que la superficie de la base esté limpia utilizando un paño antiestático antes de aplicar el barniz transparente para obtener un acabado impecable



PROPORCIÓN DE MEZCLA

2:1
100 partes de **CP 400**
50 partes de endurecedor **CP 282/ CP 285/ CP 286**
add **10%** de diluyente **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



AJUSTES DE LA PISTOLA DE APLICACIÓN

Tamaño de boquilla: **1.2-1.4 mm**;
Presión de trabajo: HVL/VP **1.8-2.0 bar**



APLICACIÓN

2-3 manos completas



TIEMPO DE EVAPORACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

5-10 min después de la aplicación a **20°C** y **65%** de humedad relativa



SECADO

Tiempos de secado a **20°C** and **65%** de humedad relativa:

- secado al polvo: **15 min**
- secado al tacto: **40 min**
- para montaje: **5 hrs**
- secado total: **12 hrs**

Tiempos de secado a **60°C** and **65%** de humedad relativa:

- para montaje: **30 min**



SECADO IR

~30 min