



CP 066

Beispritzverdünner

CP 066 ist ein spezieller Verdünner zum Mischen von Zweikomponenten-Produkten, der sowohl für Zweischicht- als auch für Einschicht-Karosseriearbeiten geeignet ist. Seine Anwendung eignet sich besonders blenden (partielle Lackierung des Fahrzeugs) mit **Acryl**-Pigment-Farbe oder Klarlack. Hervorragend geeignet für Präzisionsarbeit, **CP 066** eignet sich für die Lackierung kleiner Flächen, so dass er ideal für komplizierte Anwendungen wie "smart" Reparaturen ist.

Dieses Produkt ist in praktischen 1-Liter-Dosen erhältlich und bietet eine bequeme Lösung für Präzisionslackierungen.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 l	6 St.



EFFIZIENT



FÜR 2K-PRODUKTE



SPRITZVISKOSITÄT

11-12 sec. DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB

190 µm



TOPFZEIT

Gebrauchsfertiges Produkt



MINDESTHALTBARKEIT

24 Monate in original versiegelter Verpackung



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Übergangsbereich wird mit Papier der Gradierung P1500-P2000 oder grauem Vlies mit Mattierungspaste abgeschliffen. Entfetten Sie die Oberfläche mit Silikonentferner



MISCHVERHÄLTNIS

70 Teile von **CP 066**
30 Teile von 2K Produkt



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

Eine Schicht wird in mehreren zentimeterlangen Streifen aufgetragen. Die beste Wirkung wird mit einer geringen Beimischung von Klarlack erzielt. Es muss nach Trocknung poliert werden.



VERDAMPFUNGZEIT NACH DER ANWENDUNG

~4 Min.nach Anwendung bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit: **~10-20 min**