



CP 400

Klarlack 2K MS 2:1

CP 400, ein Zweikomponenten-Klarlack, wurde fachmännisch entwickelt, um ein makelloses, kratzfestes Finish zu erzielen. Beeindruckend ist, dass diese vielseitige Lösung mit nur zwei Anstrichen ein hochglänzendes Aussehen erzielt und eine außergewöhnliche Deckkraft für Oberflächen unterschiedlicher Größe bietet. Die Anwender können die Viskosität mühelos an ihre Wünsche anpassen, indem sie **CP 040** Verdünner mit einem empfohlenen Anteil von bis zu 10 % hinzufügen. Um den unterschiedlichen Projektanforderungen gerecht zu werden, ist **CP 400** in 1- und 5-Liter-Dosen erhältlich und bietet eine Reihe praktischer Optionen für Profis und Enthusiasten gleichermaßen.

VERPACKUNG

Volumen	Kollektive Verpackung
1 l	6 St.
5 l	4 St.


KRAZTFEST

**VISKOSITÄTSKONTROLLE
DURCH ZUSATZ VON
VERDÜNNER**

EFFIZIENT

**EINFACHE
ANWENDUNG**


SPRITZVISKOSITÄT

18-22 sec. DIN Flow Cup 4 mm


LACKSIEB

125-190 µm


FARBEFFIZIENZ

~7 m²/l


TOPFZEIT

6 Std.


TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - 10-15 µm


POLIEREN

Abschleifen mit **P1500-P2500**.
Das Polieren kann dann mit dem
Profix Poliersystem durchgeführt
werden



MINDESTHALTBARKEIT

CP 400: 24 Monate in original
versiegelter Verpackung
CP 282/ CP 285/ CP 286: 12
Monate in original versiegelter
Verpackung



VOC

2004/42/WE/IIIB(e)(840)<840

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vergewissern Sie sich, dass die Basislack-
Oberfläche mit einem antistatischen Tuch
gesäubert wurde, bevor Sie den Klarlack
auftragen, um ein makelloses Finish zu
erzielen.



MISCHVERHÄLTNIS

2:1
100 Teile von **CP 400**
50 Teile von Härter **CP 282/ CP 285/ CP 286**
10% von Verdünner **CP 040/ CP 070/**
CP 055/ CP 075



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

2-3 volle Schichten


VERDAMPFUNGSZEIT NACH DER ANWENDUNG

5-10 Min. nach Anwendung
bei **20°C** und **65%** relativer
Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** und
65% relativer Luftfeuchtigkeit:
- Staubtrockenheit: **15 min**
- nicht klebend: **40 min**
- zur Montage: **5 Std.**
- Vollständig: **12 Std.**
Trocknungszeiten bei **60°C** und
65% relativer Luftfeuchtigkeit:
- zur Montage: **30 min**



IR TROCKNUNG

~30 min