



LS 01
LS 02
LS 03

Colores disponibles



Aditivos especiales de color

LS son aditivos de color innovadores desarrollados para crear efectos de color llamativos y únicos. Estos productos son especialmente adecuados para sistemas de mezcla al disolvente y pueden utilizarse para reproducir colores difíciles de marcas como Mazda. La **línea LS** comprende tres mezclas de color únicas que permiten expresar individualidad y crear una experiencia visual realmente distintiva. Estos productos se han desarrollado con el objetivo de sorprender y lograr efectos visuales impresionantes.

LS está disponible en cómodos envases de 1 litro, por lo que es adecuado tanto para aplicaciones pequeñas como a gran escala. Gracias a su innovadora tecnología de color, **LS** es un excelente complemento para cualquier sistema de pintura

ENVASE	
Volumen	Embalaje colectivo
1 l	3 uds.



COLORES
INTERESANTES



COLORES
SATURADOS Y
VIVOS



COLORES
INDIVIDUALES



AÑADIDO A LA
BASE COLOR

new



**TAMAÑOS RECOMENDADOS DEL
FILTRO DE PINTURA**
125-190 µm



RENDIMIENTO
según el color



COLORES DISPONIBLES:

- **LS 01** Plata líquida
- **LS 02** Azul metalizado
- **LS 03** Efecto vidrio



APLICACIÓN MODELO

paso I
recubrimiento con imprimación
acrílica negra (p. ej. **S72**)
paso II
recubrimiento según fórmula, p.
ej. **Mazda 46G**
paso III
aplicación de barniz transparente



VIDA ÚTIL MÍNIMA

36 meses en el envase original
cerrado

PROCESO

PROGRESO



PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Una vez lijada la capa de imprimación adecuada, limpiar con eliminador de siliconas **CP 015** como preparación para aplicar la base color



PROPORCIÓN DE MEZCLA

LS se añade a la base disolvente. Para los códigos OEM, la cantidad de aditivo se determina mediante la fórmula en el software de formulación



AJUSTES DE LA PISTOLA

Tamaño de boquilla: **1,2-1,4 mm**;
Presión de trabajo: HVLP/RP **1,8-2,0 bar**



APLICACIÓN

La aplicación depende del método específico y del color con el que se utilice el aditivo



**TIEMPO DE EVAPORACIÓN
DESPUÉS DE LA APLICACIÓN**

5-10 min después de la aplicación a **20°C** y **65%** de humedad relativa