



2-001

Eco Binder Aqua 2G

Resin **2-001** ist ein Additiv, das in Verbindung mit Aqua 2G Basislack zu einer wirtschaftlichen und effizienten Farbmischung beiträgt. Dieses innovative Produkt wurde so formuliert, dass die Zugabe von Harz keinen negativen Einfluss auf die Farbübereinstimmung der Farbe hat, aber es ist wichtig zu beachten, dass die Zugabe von Harz die Deckkraft des Basislacks leicht reduzieren kann. Daher ist es wichtig, diesen Faktor beim Auftragen der Mischung zu berücksichtigen. Außerdem ist es wichtig, dass der Lack/Harz-Mischung keine Verdüner zugefügt werden, da dies die Qualität des Endergebnisses beeinträchtigen kann. Resin 2-001 ist in praktischen 5-Liter-Behältern erhältlich und damit die ideale Wahl für Profis und Heimwerker, die ein hochwertiges, zuverlässiges Additiv zur Verbesserung der Leistung ihrer Farbe benötigen.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
5 l	4 St.



KEINE FARB-
VERÄNDERUNG



KEINE WESENTLICHE
BEEINTRÄCHTIGUNG
DER DECKKRAFT



UMWELT-
FREUNDLICH



EFFIZIENT



SPRITZVISKOSITÄT
10-12 sec. DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB
125 µm



FARBEFFIZIENZ
8-9 m²/l



TOPFZEIT
Spritzfertiges Produkt



TROCKENSCHICHTDICKE
1 Schicht - 5-10 µm



MINDESTHALTBARKEIT
24 Monate in original versiegelter
Verpackung



VOC
2004/42/WE/IIIB(d)(420) 383

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Once the suitable primer Schicht has been
abraded, clean using silicone remover **CP
015** in preparation to apply baseCoat



MISCHVERHÄLTNIS
100 Teile von Aqua 2G
10-30 Teile von 2-001

Bei Zugabe von 2-001, kein Verdüner
zugeben



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN
Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG
Erst Kontrollschicht, dann
Anwendung der vollen Schicht, bei
Unifarben ist dies das Ende des
Prozesses, Effektfarben erfordern
eine zusätzliche Schicht mit
reduziertem Druck



**VERDAMPFUNGSZEIT NACH
DER ANWENDUNG**
15-20 min. nach Anwendung
bei **20°C** und **65%** relativer
Luftfeuchtigkeit