



Acryl 002

Fleet Binder 2K

Acryl sistema de igualación de color es adecuado para crear capas de acabado sobre diversos sustratos (acero, aluminio y plásticos), así como sobre superficies de distintos tamaños. Para cumplir los requisitos relacionados con el pintado de superficies grandes y a temperaturas más altas, no es necesario utilizar únicamente diluyentes más lentos; en su lugar, **Acryl 002** puede utilizarse resina retardante.

El producto está disponible en envases de 3,5 litros.

ENVASE	
Volumen	Embalaje colectivo
3.5 l	2 uds.



TIEMPO ABIERTO
PROLONGADO



ALTA RESISTENCIA



SUPERFICIE LISA



SUPERFICIE
UNIFORME



FÁCIL
APLICACIÓN



VISCOSIDAD DE PULVERIZACIÓN

18-21 s DIN Flow Cup 4 mm



TAMAÑOS RECOMENDADOS DEL FILTRO DE PINTURA

125-190 µm



RENDIMIENTO

7-9 m²/l



VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA

1,5 h



ESPESOR DE PELÍCULA SECA

1 capa - 25-30 µm
2 capas - 50-60 µm



VIDA ÚTIL MÍNIMA

36 meses en el envase original
cerrado



COV

2004/42/WE/IIIB(e)(840) 840

PROCESO

PROGRESO

PROGRESO



PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Una vez lijada la capa de imprimación adecuada, limpiar con eliminador de siliconas **CP 015** como preparación para aplicar una capa de brillo directo



PROPORCIÓN DE MEZCLA

2:1

100 partes de **Acryl***

* proporción de mezcla con aditivo según la fórmula

50 partes de endurecedor **CP 285**

10-20% de diluyente **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



AJUSTES DE LA PISTOLA

Tamaño de boquilla: **1.2-1.4 mm**;

Presión de trabajo: HVLP/RP **1,8-2,0 bar**



APLICACIÓN

2 capas completas permitiendo la evaporación entre capas



TIEMPO DE EVAPORACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

5-10 min después del recubrimiento a **20°C**
y **65%** de humedad relativa



SECADO

Tiempos de secado a **20°C** y **65%** de humedad relativa:

- seco al polvo: **15 min**

- para montaje: **5 h**

- completamente: **12 h**

Tiempos de secado a **40°C** y **65%** de humedad relativa:

- para montaje: **1 h**

Tiempos de secado a **60°C** y **65%** de humedad relativa:

- para montaje: **30 min**