



CP 365

Verfügbare Farben



**EXPRESS Acryl Primer
2K HS 4:1**

CP 365 ist eine hochwertige **Acryl**-Grundierung, die grundierende und füllende Eigenschaften vereint. Die größten Vorteile des Produkts sind seine kurze Trocknungszeit bei 20°C, der gute Produktfluss, die einfache Handhabung und seine Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen, so dass jede Deckschicht darüber aufgetragen werden kann. Der Primer kann im Rahmen des Nass-In-Nass-Verfahrens aufgetragen werden.

Die Grundierung kann in einem Rührwerk angerührt werden und ist in 0,8- und 3,5-Liter-Dosen erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
0.8 l	3 St.
3.5 l	2 St.



**KURZE
TROCKNUNGSZEIT**



**GUTER
PRODUKTFLUSS**



**LEICHT ZU
BEARBEITEN**



GUTE HAFTUNG



**NASS-IN-NASS
ANWENDUNG**



NASS-IN-NASS

Eine Schicht gefolgt von Basislack oder 2K-Lack. Anwendung unter Beachtung der Verdunstungszeit zwischen den Schichten



SPRITZVISKOSITÄT

22-30 sec. DIN Flow Cup **4 mm**



LACKSIEB

190 µm (Nass-In-Nass **125 µm**)



FARBEFFIZIENZ

7-9 m²/l



TOPFZEIT

1 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE

- 1 Schicht - **50-60 µm**
- 2 Schichten - **100-120 µm**



NASSSCHLEIFEN

P800-P1000



TROCKENSCHLEIFEN

P400-P500



MINDESTHALTBARKEIT

CP 365: 24 Monate in original versiegelter Verpackung
CP 282/ CP 285/ CP 286: 12 Monate in original versiegelter Verpackung



VOC

2004/42/WE II B(c) (540) 540



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Schleifen Sie den Untergrund mit einem geeigneten Schleifmittel ab. Nach dem Abschleifen den Untergrund mit Silikonentferner **CP 015** reinigen. Nachdem der Untergrund sauber und trocken ist, tragen Sie die erforderlichen Schichten von **CP 365** auf, wobei Sie die Verdunstungszeit zwischen den Schichten beachten.



MISCHVERHÄLTNIS

4:1

100 Teile von **CP 365**
25 Teile von Härter **CP 282/ CP 285/ CP 286**
15-20 % von Verdünnern **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**

Bei Nass-In-Nass Methode:

30-40 % von Verdünnern **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.6-1.8 mm**;
Betriebsdruck: **1.8-2.0 bar**

Nass-In-Nass-Methode: Düsengröße
1.2-1.4 mm, HVL/RP
Betriebsdruck **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

2 volle Schichten



VERDAMPFUNGSZEIT NACH DER ANWENDUNG

5 Min. nach auftragen der ersten und zweiten Schicht bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit. Die Verdunstung wird fortgesetzt, bis eine matte Oberfläche sichtbar ist.



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:

- Staubtrockenheit: **10 Min.** (2 Schichten)
- vor dem Schleifen: **2 Std.**

Trocknungszeiten bei **60°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:

- vor dem Schleifen **30 Min.**

PROZESS

ABLAUF