

CP 390



Verfügbare Farben



Plastic Primer 1K

CP 390 Primer ist ein einkomponentiges, gebrauchsfertiges Produkt für die Grundierung von Kunststoffteilen, ein Haftvermittler mit Isoliereigenschaften.

CP 390 Primer ist leicht aufzutragen und hat eine kurze Trocknungszeit.

Hinweis: Das Mittel verbessert nicht die Haftung auf PE-Polyethylen oder PTFE-Teflon.

Das Produkt ist in 0,5 und 1-Liter-Dosen erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
0.5 l	6 St.
1 l	6 St.



**KURZE
TROCKNUNGSZEIT**



GEBRAUCHSFERTIG



**EINFACHE
ANWENDUNG**



**KEIN SCHLEIFEN
ERFORDERLICH**



EFFIZIENT



SPRITZVISKOSITÄT
10-12 sek DIN Flow Cup 4mm



LACKSIEB
190 µm



FARBEFFIZIENZ
10-12 m²/l



TOPFZEIT
Spritzfertiges Produkt



TROCKENSCHICHTDICKE
1 Schicht - 10 µm



MINDESTHALTBARKEIT
CP 390: 24 Monate in original versiegelter Verpackung

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberfläche ist zu entfetten, abzuschleifen (graues Schleifvlies **P1200**), erneut zu entfetten und mit Wasserentferner **CP 011** zu reinigen. Vor der Anwendung von **CP 390** muss **CP 012** Antistatik-Entferner aufgetragen werden



MISCHVERHÄLTNIS

Spritzfertiges Produkt, muss nicht mit Härter oder Verdünnung gemischt werden



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVL/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

1-2 Schichten
2-3 Min. Verdunstungszeit zwischen den Schichten



VERDAMPFUNGSZEIT NACH DER ANWENDUNG

20-30 Min. nach Anwendung bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit