



CP 1800

Barniz transparente 2K HS 2:1

Rocket Clear se presenta como una solución ideal para reparar diversos elementos con superficies pequeñas y medianas. Destacado por su excelente fluidez y sus rápidos tiempos de secado y evaporación, Rocket Clear ofrece una eficiencia inigualable. **CP 1800** combina de forma única las ventajas de los barnices rápidos y lentos, asegurando una alta dureza final, lo que lo hace especialmente adecuado para smart repairs.

Para mayor comodidad, **Rocket Clear** está disponible en envases de 1 y 5 litros, proporcionando una opción práctica y versátil para una amplia gama de proyectos de reparación.

ENVASES	
Volumen	Embalaje colectivo
1 l + 0,5 l (endurecedor)	6 pcs. + 6 pcs.
5 l + 2,5 l (endurecedor)	4 pcs. + 4 pcs.



RESISTENTE A LOS
ARAÑAZOS



MUY CORTO
TIEMPO DE SECADO



PERFECTO PARA
REPARACIONES
SMART



PROPORCIONA
ALTO BRILLO E
INTENSIDAD



BUENA FLUIDEZ DE
LA PINTURA



VISCOSIDAD DE APLICACIÓN
16-18 sec. Copa DIN 4 mm



**TAMAÑOS RECOMENDADOS
PARA EL FILTRO DE PINTURA**
125-190 µm



RENDIMIENTO DE PINTURA
~7-8 m²/l



VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA
~2-3 hrs



ESPESOR DE PELÍCULA SECA
1 mano - ~25 µm



PULIDO
Lijar con **P1500-P2500** rango.
A continuación, el pulido puede
realizarse con el **sistema de pulido**
Profix



VIDA ÚTIL MÍNIMA
CP 1800: 24 meses en el envase
original cerrado
CP 269: 12 meses en el envase
original cerrado



VOC
2004/42/WE/IIIB(e)(840) 535

PROCESO

PROGRESO

PROGRESO



PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Asegúrese de que la superficie de la base esté limpia utilizando un paño antiestático antes de aplicar el barniz transparente para obtener un acabado impecable



PROPORCIÓN DE MEZCLA

2:1
100 partes de **CP 1800**
50 partes de endurecedor **CP 269**
add **10-20%** de diluyente **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



AJUSTES DE LA PISTOLA DE APLICACIÓN

Tamaño de boquilla: **1.2-1.4 mm**;
Presión de trabajo: HVL/VP **1.8-2.0 bar**



APLICACIÓN

2 manos completas



TIEMPO DE EVAPORACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

3-5 min después de la aplicación a **20°C** y **65%** de humedad relativa



SECADO

Tiempos de secado a **20°C** and **65%** de humedad relativa:
- secado al polvo: **30 min**
- secado al tacto: **1 hrs**
- secado total: **~1,5- 2 hrs**

Tiempos de secado a **40°C** and **65%** de humedad relativa:
- para montaje: **30 min**

Tiempos de secado a **60°C** and **65%** de humedad relativa:
- para montaje: **15 min**



SECADO IR

~20 min