

CP 336



Verfügbare Farben



Glassfaser Spachtel

CP 336 Glass Spachtel ist mit mittellangen Glasfasern angereichert, die für eine bemerkenswerte mechanische Festigkeit und eine hervorragende Fähigkeit zum Füllen von Unregelmäßigkeiten und Löchern sorgen. Seine hervorragenden Hafteigenschaften machen ihn zu einer zuverlässigen Wahl für verschiedene Anwendungen, wobei jedoch zu beachten ist, dass **CP 336 Glass** Spachtel nicht auf Oberflächen verwendet werden sollte, die in direktem Kontakt mit Lebensmitteln oder Trinkwasser stehen. Erhältlich in Verpackungen von 1 und 1,8 Kilogramm ist dieses Produkt eine robuste Lösung, um Unebenheiten auszugleichen und eine starke Haftung zu erzielen.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 kg + 20 g (Härter)	6 St. + 6 St.
1.8 kg + 45 g (Härter)	6 St. + 6 St.



MEDIUM LANGE
FASERN



GUTE HAFTUNG



WETTER-
RESISTENT



HOHE
LEBENSDAUER



KEINE KORROSION



TOPFZEIT

5-7 Min. nach Vermischung mit
Härter



MINDESTHALTBARKEIT

12 Monate in original versiegelter
Verpackung



VOC

2004/42/WE IIB(b) (250) 30

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Das Produkt wird auf einen zuvor geschliffenen und gereinigten Untergrund aufgetragen. Alte Beschichtungen sollten entfernt werden. Das Produkt wird auf **CP 394** Epoxid-Grundierung aufgetragen. Spachtel nicht auf reaktive Grundierung auftragen



MISCHVERHÄLTNIS

100 Teile von **CP 336**

Härter:

- < **10°C** - **3-3.5%**
- 10-20°C** - **2-2.5%**
- > **20°C** - **11.5%**



ANWENDUNG

Anwendung in mehreren dünnen Schichten. Nach jeder dieser Schichten sollte das Produkt ausgehärtet werden



MISCHEN VOR GEBRAUCH

Das Produkt muss vor und nach der Zugabe des Härters gemischt werden.



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- **20-30 Min.**



IR-TROCKNUNG

~5-10 Min., 80°C nicht überschreiten



SCHLEIFEN

Grob (trocken): **P80-P150**