



StarDust

KAR-BON A2G

Dostępne kolory



Dodatki kolorystyczne Kar-Bon i A2G

Komponenty **Stardust** dodawane do bazy zarówno rozcieńczalnikowej, jak i wodorocieklicznej pozwalają stworzyć oryginalne i najbardziej skomplikowane kolory OEM z efektami wizualnymi, jak np. KIA D5U czy Ford 724. Zmieniają one kolorystykę powłoki w zależności od kąta obserwacji. **Stardust** to także oferta umożliwiająca tworzenie indywidualnych kolorów.

Dodatki dostępne w rozlaniu o pojemności 0,1 litra.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
0,1 L	4 szt.



UNIWERSALNOŚĆ



CIĘKAWA
KOLORYSTYKA



EKONOMICZNY



INDYWIDUALNY
KOLOR



MAŁE OPAKOWANIE



**ZALECANE ROZMIARY
SITKA LAKIERNICZEGO**
125-190 μ m



WYDAJNOŚĆ
8-9 m²/L



**CZAS PRZYDATNOŚCI
UŻYCIA MIESZANKI**
Produkt gotowy do natrysku



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:
- E20 żółto-niebieski
- E40 fioletowo-zielony
- E60 zielono-czerwony
- E65 zielono-pomarańczowy



**PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE**
I etap
lakierowanie na podkład akrylowy
koloru czarnego (**S72**)
II etap
lakierowanie mieszaną żywicą
bazowej **B01** i **StarDust** (np. 95%
B01 + 5% **StarDust E40**)
III etap
lakierowanie lakierem bezbarwnym



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**
36 miesięcy w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/5(840) 713

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Przygotowany podkład, na który
aplikujemy warstwę bazową
odtłuszczamy **CP 015** i zmywamy
CP 011



PROPORCJE MIESZANIA
StarDust dodajemy do bazy
rozcieńczalnikowej **Kar-Bon** oraz bazy
wodnej **A2G**.
W przypadku kodów OEM, ilość
dodatku określa receptura w programie
recepturowym.
W przypadku kolorów własnych dodajemy
maksymalnie 10% **StarDust**



USTAWIENIA PISTOLETU
Rozmiar dyszy: **1,4-1,8 mm**;
ciśnienie robocze: HVLP/RP **1,8-2,0 bara**



APLIKACJA
Aplikacja uzależniona od
technologii i koloru, w którym
występuje dodatek



**CZAS ODPAROWANIA
PO APLIKACJI**
W temp. **20°C** i wilg. względnej
65%: 5-10 min po nałożeniu
warstwy