



Acryl 002

Fleet-Binder 2K

Acryl Farbmischsystem eignet sich zur Herstellung von Decklacken auf verschiedenen Untergründen (Stahl, Aluminium und Kunststoffen) sowie auf unterschiedlich großen Flächen. Um die Anforderungen beim Lackieren größerer Flächen und bei höheren Temperaturen zu erfüllen, müssen nicht ausschließlich langsamere Verdünner verwendet werden; stattdessen kann **Acryl 002** Verzögerungsharz verwendet werden.

Das Produkt ist in 3,5-Liter-Dosen erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
3.5 l	2 Stk.



VERLÄNGERTE
OFFENZEIT



HOHE
BESTÄNDIGKEIT



GLATTE
OBERFLÄCHE



GLEICHMÄSSIGE
OBERFLÄCHE



EINFACH
ANWENDUNG



SPRITZVISKOSITÄT

18-21 sec. DIN-Auslaufbecher 4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSE DES LACKSIEBS

125-190 µm



ERGIEBIGKEIT

7-9 m²/l



TOPFZEIT

1.5 hrs



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - 25-30 µm
2 Schichten - 50-60 µm



MINDESTHALTBARKEIT

36 Monate in original
verschlossener Verpackung



VOC

2004/42/WE/IIIB(e)(840) 840

PROZESS

FORTSCHRITT



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nach dem Anschleifen der geeigneten Grundierung mit Silikonentferner reinigen **CP 015** zur Vorbereitung auf den Auftrag des Direktglanzlacks



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

2:1

100 Teile von **Acryl***

* Mischungsverhältnis mit Additiv gemäß Rezeptur

50 Teile Härter **CP 285**

10-20% Verdünner **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Arbeitsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

2 volle Schichten mit Abluftzeit zwischen den Schichten



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

5-10 min nach der Beschichtung bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- staubtrocken: **15 min**
- montagefest: **5 hrs**
- vollständig trocken: **12 hrs**

Trocknungszeiten bei **40°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- montagefest: **1 hrs**

Trocknungszeiten bei **60°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- montagefest: **30 min**