



CP 400

Klarlack
2K MS 2:1

CP 400, ein zweikomponentiger Klarlack, wurde fachgerecht entwickelt, um ein makelloses, kratzfestes Finish zu erzielen. Diese vielseitige Lösung erreicht mit nur zwei Schichten ein hochglänzendes Erscheinungsbild und bietet hervorragende Deckkraft auf Oberflächen unterschiedlicher Größe. Anwender können die Viskosität durch Zugabe von **CP 040** Verdünnung im empfohlenen Verhältnis von bis zu 10% mühelos anpassen. Für unterschiedliche Projektanforderungen ist **CP 400** in 1- und 5-Liter-Dosen erhältlich und bietet praktische Optionen für Profis und Enthusiasten.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.
5 l	4 Stk.



KRAZTFEST



VISKOSITÄTSKONTROLLE
DURCH ZUGABE VON
VERDÜNNUNG



EFFIZIENT



EINFACH ZU
VERWENDEN



SPRITZVISKOSITÄT

18–22 s DIN-Auslaufbecher 4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEB

125-190 µm



ERGIEBIGKEIT

~7 m²/l



TOPFZEIT

6 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - 10-15 µm



POLIEREN

Mit **P1500–P2500** anschleifen.
Anschließend kann mit dem
Profix-Poliersystem poliert
werden



MINDESTHALTBARKEIT

CP 400: 24 Monate in original
verschlossener Verpackung
CP 282/ CP 285/ CP 286: 12
Monate in original verschlossener
Verpackung



VOC

2004/42/WE/IIIB(e)(840)<840



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Stellen Sie vor dem Auftragen des Klarlacks sicher, dass die Basislackoberfläche mit einem antistatischen Tuch gereinigt ist, um ein makelloses Finish zu erzielen



MISCHVERHÄLTNIS

2:1
100 Teile CP 400
50 Teile Härter CP 282/ CP 285/ CP 286
zugeben **10%** Verdünnung **CP 040/**
CP 070/ CP 055/ CP 075



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVL/VP **1.8-2.0 bar**



APPLIKATION

2-3 volle Schichten



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

5-10 min nach dem Beschichten bei
20°C and **65%** relative Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** and
65% relative Luftfeuchtigkeit:
- staubtrocken: **15 min**
- klebfrei: **40 min**
- montagefähig: **5 Std.**
- vollständig: **12 Std.**
Trocknungszeiten bei **60°C** and
65% relative Luftfeuchtigkeit:
- montagefähig: **30 min**



IR-TROCKNUNG

~30 min

PROZESS

FORTSCHRITT