



Acryl 001

Eco binder 2K

Eco binder 001 2K es un aditivo premium diseñado para aumentar el brillo de los recubrimientos. Este producto innovador está especialmente formulado para utilizarse con el sistema de mezcla acrílico y crear una mezcla de pintura económica y eficiente que ofrece resultados excelentes.

La adición de resina no perjudica la igualación del color de la pintura, pero es importante tener en cuenta que puede reducir el poder cubriente del producto. Por lo tanto, es esencial considerar este factor al aplicar la mezcla.

Además, es fundamental evitar añadir diluyentes a la mezcla de pintura/resina, ya que esto puede afectar negativamente a la calidad del resultado final.

Eco binder 2K está disponible en envases de 3,5 litros.

ENVASE	
Volumen	Embalaje colectivo
3.5 l	2 uds.



AUMENTO DEL
BRILLO



SIN CAMBIO DE
COLOR



EFICIENTE



VISCOSIDAD DE PULVERIZACIÓN

18-21 s DIN Flow Cup 4 mm



TAMAÑOS RECOMENDADOS DEL FILTRO DE PINTURA

125-190 µm



RENDIMIENTO

7-9 m²/l



VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA

1,5 h



ESPESOR DE PELÍCULA SECA

1 capa- 25-30 µm
2 capas - 50-60 µm



VIDA ÚTIL MÍNIMA

36 meses en el envase original
cerrado



COV

2004/42/WE/IIb(e)(840) 840

PROCESO

PROGRESO



PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Una vez lijada la capa de imprimación adecuada, limpiar con eliminador de siliconas **CP 015** como preparación para aplicar una capa de brillo directo



PROPORCIÓN DE MEZCLA

2:1

100 partes de Acryl*

* proporción de mezcla con aditivo según la fórmula

50 partes de endurecedor **CP 285**

10-20% de diluyente **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



AJUSTES DE LA PISTOLA

Tamaño de boquilla: **1,2-1,4 mm**;

Presión de trabajo: HVLP/RP **1,8-2,0 bar**



APLICACIÓN

2 capas completas permitiendo la evaporación entre capas



TIEMPO DE EVAPORACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

5-10 min después del recubrimiento a **20°C** y **65%** de humedad relativa



SECADO

Tiempos de secado a **20°C** y **65%** de humedad relativa:

- seco al polvo: **15 min**
- para montaje: **5 h**
- completamente: **12 h**

Tiempos de secado a **40°C** y **65%** de humedad relativa:

- para montaje: **1 h**

Tiempos de secado a **60°C** y **65%** de humedad relativa:

- para montaje: **30 min**