

CP 334



Verfügbare Farben

Soft Plus Polyesterspachtel

Der Mehrzweck-Polyesterspachtel **CP 334 Soft Plus** vereint nahtlos die Eigenschaften eines Füllspachtels mit denen eines Endspachtels. Er ist für seine hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen bekannt und füllt sowohl große Unregelmäßigkeiten als auch kleine Hohlräume. Soft Plus lässt sich leicht auftragen und kann mit groben und feinen Papieren geschliffen werden, so dass eine sehr glatte Oberfläche ohne Löcher entsteht, was unnötiges Schleifen überflüssig macht. Wichtig ist, dass diese Spachtelmasse nicht auf Oberflächen verwendet werden darf, die in direktem Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser stehen. **CP 334 Soft Plus** ist in Verpackungen von 1- und 1,8-Kilogramm erhältlich und bietet eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Spachtel- und Ausbesserungsarbeiten und sorgt für eine hochwertige Oberfläche.

VERPACKUNG

Volumen	Kollektive Verpackung
1 kg + 20 g (Härter)	6 St. + 6 St.
1.8 kg + 45 g (Härter)	6 St. + 6 St.



EINFACHE
BEARBEITUNG



GUTE HAFTUNG



GLATTE
OBERFLÄCHE



HOHE
LEBENSDAUER



FESTE FÜLLUNG



TOPFZEIT

5-6 Min. nach Vermischung mit
Härter



MINDESTHALTBARKEIT

12 Monate in original versiegelter
Verpackung



VOC

2004/42/WE II B(b) (250) 61

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Das Produkt wird auf einen zuvor geschliffenen und gereinigten Untergrund aufgetragen. Alte Beschichtungen sollten entfernt werden. Das Produkt wird auf **CP 394** Epoxid-Grundierung aufgetragen. Spachtel nicht auf reaktive Grundierung auftragen



MISCHVERHÄLTNIS

100 Teile von **CP 334**

Härter:

- < 10°C - 3-3.5%
- 10-20°C - 2-2.5%
- > 20°C - 11.5%



ANWENDUNG

Anwendung in mehreren dünnen Schichten. Nach jeder dieser Schichten sollte das Produkt ausgehärtet werden



MISCHEN VOR GEBRAUCH

Das Produkt muss vor und nach der Zugabe des Härters gemischt werden.



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit: - 20-30 Min.



IR-TROCKNUNG

~5-10 Min., 80°C nicht überschreiten



SCHLEIFEN

Grob (trocken): **P100-P120**
Endbearbeitung (trocken): **P120-P240**