



LV CRYL 0C2

Fleet Binder 2K

Das 2K-LV-CRYL-Farbabstimmungssystem eignet sich für die Erstellung von Deckbeschichtungen auf einer Vielzahl von Untergründen (Stahl, Aluminium und Kunststoffe) sowie für eine Reihe von Substratgrößen. Um den Anforderungen bei der Lackierung größerer Flächen und bei höheren Temperaturen gerecht zu werden, ist es nicht notwendig, nur langsamere Verdünner zu verwenden - stattdessen kann LV CRYL verlangsames Harz verwendet werden, das sich durch schnelle Trocknungszeiten und UV-Beständigkeit auszeichnet.

Das Produkt ist in 3,5-Liter-Dosen erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
3.5 l	2 St.



HOHE RESISTENZ



GLATTE
OBERFLÄCHE



EINHEITLICHE
OBERFLÄCHE



EINFACHE
ANWENDUNG



SPRITZVISKOSITÄT
18-21 sec. DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB
125-190 µm



FARBEFFIZIENZ
7-9 m²/l



TOPFZEIT
1.5 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE
1 Schicht - 25-30 µm
2 Schichten - 50-60 µm



MINDESTHALTBARKEIT
36 Monate in original versiegelter Verpackung



VOC
2004/42/WE/IIIB(d)(420) 420

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Nach dem Abschleifen der geeigneten Grundierungsschicht mit Silikonentferner **CP 015** reinigen um den Untergrund für die Anwendung des 2K-Lacks vorzubereiten



MISCHVERHÄLTNIS
2:1
100 Teile von **LV CRYL**
50 Teile von Härter **C85H**
10-20% von Verdünner **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN
Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG
2 volle Schichten mit entsprechender Abluftzeit dazwischen



VERDAMPFUNGZEIT NACH DER ANWENDUNG
10-15 Min. nach Anwendung bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG
Trocknungszeiten bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- Staubschicht: **15 Min.**
- zur Montage: **5 Std.**
- Vollständig: **12 Std.**

Trocknungszeiten bei **40°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- zur Montage: **1 Std.**

Trocknungszeiten bei **60°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- zur Montage: **30 min**