



Acryl 003

Matt-Binder 2K

Mattierungsharz 003 ist ein Additiv für das zweikomponentige (2K) **Acryl**system. Durch seine Anwendung kann eine matte oder seidenmatte Beschichtung erzielt werden. Die erzeugte Oberfläche ist sehr glatt und weist eine erhöhte Kratzfestigkeit auf.

Das Produkt ist in 1-Liter-Dosen erhältlich.

HINWEIS: Die Zugabe von Mattierungsharz verringert das Deckvermögen des Lacks.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	3 Stk.



VERSCHIEDENE
MATTIERUNGSGRADUE



HOHE
BESTÄNDIGKEIT



GLATTE
OBERFLÄCHE



GLEICHMÄSSIGE
OBERFLÄCHE



EINFACH
ANWENDUNG



SPRITZVISKOSITÄT

18-21 sec. DIN-Auslaufbecher 4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSE DES LACKSIEBS

125-190 µm



ERGIEBIGKEIT

7-9 m²/l



TOPFZEIT

1.5 hrs



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - 25-30 µm
2 Schichten - 50-60 µm



MINDESTHALTBARKEIT

36 Monate in original
verschlossener Verpackung



VOC

2004/42/WE/IIb(e)(840) 840

PROZESS

FORTSCHRITT



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nach dem Anschleifen der geeigneten Grundierung mit Silikonentferner reinigen **CP 015** zur Vorbereitung auf den Auftrag des Direktglanzlacks



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

2:1

100 Teile von **Acryl***

* Mischungsverhältnis mit Additiv gemäß Rezeptur

50 Teile Härter **CP 285**

10-20% Verdünnern **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Arbeitsdruck: HVP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

2 volle Schichten mit Abluftzeit zwischen den Schichten



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

5-10 min nach der Beschichtung bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:

- staubtrocken: **15 min**

- montagefest: **5 hrs**

- vollständig trocken: **12 hrs**

Trocknungszeiten bei **40°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:

- montagefest: **1 hrs**

Trocknungszeiten bei **60°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:

- montagefest: **30 min**