



Acryl 001

Eco Binder 2K

Eco Binder 001 2K ist ein hochwertiges Additiv zur Erhöhung des Glanzes von Beschichtungen. Dieses innovative Produkt wurde speziell für die Verwendung in Kombination mit dem **Acryl**-Mischsystem entwickelt, um eine wirtschaftliche und effiziente Lackmischung zu erstellen, die hervorragende Ergebnisse liefert.

Die Zugabe von Harz beeinträchtigt nicht die Farbübereinstimmung des Lacks, aber es ist wichtig zu beachten, dass die Zugabe von Harz die Deckkraft des Produkts verringern kann. **Eco Binder** 2K ist in 3,5-Liter-Dosen erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
3,5 l	2 St.



GLANZERHÖHUNG



KEINE
FARBVERÄNDERUNG



EFFIZIENT



SPRITZVISKOSITÄT
18-21 sec. DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB
125-190 µm



FARBEFFIZIENZ
7-9 m²/l



TOPFZEIT
1.5 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE
1 Schicht - 25-30 µm
2 Schichten - 50-60 µm



MINDESTHALTBARKEIT
36 Monate in original versiegelter Verpackung



VOC
2004/42/WE/IIb(e)(840) 840

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Nach dem Abschleifen der geeigneten Grundierungsschicht mit Silikonentferner **CP 015** reinigen um den Untergrund für die Anwendung des 2K-Lacks vorzubereiten



MISCHVERHÄLTNISS
2:1
100 Teile von **Acryl**
50 Teile von Härter **CP 285**
10-20% von Verdüner **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN
Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVL/VP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG
2 volle Schichten mit entsprechender Abluftzeit dazwischen



VERDAMPFUNGSZEIT NACH DER ANWENDUNG
5-10 Min. nach Anwendung bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG
Trocknungszeiten bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- Staubtrockenheit: **15 Min.**
- zur Montage: **5 Std.**
- Vollständig: **12 Std.**

Trocknungszeiten bei **40°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- zur Montage: **1 Std.**

Trocknungszeiten bei **60°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- zur Montage: **30 min**