



CP 2014

Klarlack 2K UHS 4:1

CP 2014, ein zweikomponentiger Klarlack, zeichnet sich durch hervorragenden Verlauf und eine komfortable, schnelle Anwendung aus. Hergestellt aus hochwertigem HS-Harz mit hohem Festkörpergehalt (High Solid), erzielt dieser Klarlack eine bemerkenswerte Kombination aus Hochglanz und intensiver Klarheit. **CP 2014** überzeugt durch Effizienz, Kratzfestigkeit und Witterungsbeständigkeit und gewährleistet dauerhafte Qualität. Entwickelt für kleine und große Anwendungen, bietet **CP 2014** eine vielseitige Beschichtungslösung für Premiumfahrzeuge. Außerdem ist dieser Klarlack in 1- und 4-Liter-Dosen erhältlich und bietet eine praktische und flexible Wahl für verschiedene Projektgrößen.

VERPACKUNG

Volumen	Sammelverpackung
1 l + 0,25 l (Härter)	6 Stk. + 6 Stk.
4 l + 1 l (Härter)	4 Stk. + 6 Stk.



KRAZTFEST



EFFIZIENT



WITTERUNGS-
BESTÄNDIG



HOCHGLANZ-FINISH



EINFACHE
APPLIKATION



SPRITZVISKOSITÄT

18–22 s DIN-Auslaufbecher 4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEB

125–190 µm



ERGIEBIGKEIT

~8–9 m²/l



TOPFZEIT

CP 3014 and CP 3114: ~1 Std.
CP 3214: ~0,5



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - 25–30 µm



POLIEREN

Mit
P1500–P2500 anschleifen.
Anschließend kann mit dem
Profix-Poliersystem poliert
werden



MINDESTHALTBARKEIT

CP 2014: 24 Monate in original
verschlossener Verpackung
CP 3014, CP 3114, CP 3214:
9 Monate in original verschlossener
Verpackung



VOC

2004/42/WE/IIIB(e)(840) 577

PROZESS

FORTSCHRITT



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Stellen Sie vor dem Auftragen des Klarlacks sicher, dass die Basislackoberfläche mit einem antistatischen Tuch gereinigt ist, um ein makelloses Finish zu erzielen



MISCHVERHÄLTNISS

4:1
100 Teile CP 2014
25 Teile Härter CP 3014 (CP 3114, CP 3214)
zugeben 5–10% Verdünnung CP 040/ CP
070/
CP 055/ CP 075

Alternative Härter:
CP 3214 (schnell) < 15°C
CP 3114 (langsam) > 25°C



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: 1,2–1,4 mm;
Betriebsdruck: HVLP/RP 1.8–2.0 bar



APPLIKATION

1.5–2 coats



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

Bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit:
- CP 3014: ~ 5 min
- CP 3114: ~ 10 min
- CP 3214: ~ 3 min



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit:

	CP 3014	CP 3114	CP 3214
Staubtrocken	10–15 min	30 min	5–10 min
Klebfrei	20 min	25 min	15 min
Montagefähig	6 Std.	7 Std.	2 Std.
Vollständig	10 Std.	12 Std.	5 Std.

Trocknungszeiten bei 60°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit:

	CP 3014	CP 3114	CP 3214
Montagefähig	30 min	45 min	10–15 min



IR-TROCKNUNG

CP 3014: 20–30 min, CP 3114: 25 min,
CP 3214: 10–15 min