



CP 385

Verfügbare Farben



NASS-IN-NASS Primer 2K HS 4:1

CP 385 ist ein Produkt, das für den effektivsten Einsatz von Nass-in-Nass-Methoden in Kombination mit Basislacken entwickelt wurde. Zu seinen größten Vorteilen gehören die ausgezeichneten Verlaufeigenschaften, was zu einer perfekt glatten Oberfläche für basecoat oder topcoat oder direkte 2K-Produkte führt. Beide Vorteile machen die Arbeit einfacher und vor allem kürzer.

CP 385 Primer kann auf blanke Bleche oder original OE grundierte Teile aufgetragen werden, da das Produkt schützende und versiegelnde Eigenschaften besitzt, die das Auftreten von Korrosion effektiv verhindern. Das Produkt ist in 1-Liter-Dosen erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 l + 0.25 l (Härter)	6 St. + 6 St.



**NASS-IN-NASS
ANWENDUNG**



**AUSGEZEICHNETER
FARBVERLAUF**



**VERLÄNGERTE
ÖFFNUNGSZEIT 24
STUNDEN**



KORROSIONSSCHUTZ



SCHLEIFBAR



NASS-IN-NASS

Eine Schicht gefolgt von Basislack,
Anwendung unter Beachtung der
Verdunstungszeit zwischen den
Schichten



SPRITZVISKOSITÄT

21-25 sec. DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB

190 µm



FARBEFFIZIENZ

10-12 m²/l



TOPFZEIT

1 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE

- 1 Schicht - 20-30 µm



MINDESTHALTBARKEIT

CP 385: 24 Monate in original
versiegelter Verpackung
CP 282/ CP 285/ CP 286: 12
Monate in original versiegelter
Verpackung



VOC

2004/42/WE II B(c) (540) 517

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Den Untergrund mit einem roten Schleifpad
P300-400 von Hand oder einer Schleifscheibe
P320 mit einem Schwingschleifer
abschleifen. Staubpartikel entfernen, bevor
der Untergrund mit **CP 015** gereinigt wird.
Nachdem der Untergrund sauber und
trocken ist, vorzugsweise nur eine Schicht
CP 385 auftragen. Wenn weitere Schichten
erforderlich sind, beachten Sie die empfohlene
Verdunstungszeit zwischen den Schichten und
lassen Sie sie einbrennen oder an der Luft
trocknen, bevor Sie sie abschleifen und die
Deckschicht auftragen.



MISCHVERHÄLTNIS

4:1
100 Teile von **CP 385**
25 Teile von Härter **CP 282/**
CP 285/ CP 286
40-50% Verdünnung **CP 040/**
CP 070/ CP 055/ CP 075



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Nass-In-Nass-Methode:
Düsengröße **1.2-1.4 mm**, HVLP/RP
Betriebsdruck: **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

1 volle Schicht. Bei unvollständiger
Abdeckung kann eine weitere Schicht
aufgetragen werden



VERDAMPFUNGZEIT NACH DER ANWENDUNG

25-30 Min. nach Anwendung
bei **20°C** und **65%** relativer
Luftfeuchtigkeit



BASISLACK ANWENDUNG

Von **30 Min.** nach Anwendung
bis zu **24 Std.**