



1K Silver Line

1K Speziallack

SilverLine 1K ist die ideale Wahl für die Renovierung und Reparatur von Stahl- und Leichtmetallteilen, einschließlich Felgen und Radkappen. Bekannt für seine hervorragenden Deckungseigenschaften, die schnelle Trocknungszeit und die einfache Anwendung, sorgt SilverLine für einen nahtlosen letzten Schliff.

SilverLine 1K ist in 1 und 3,5-Liter-Dosen erhältlich und bietet eine bequeme Lösung für verschiedene Projektgrößen, was es zu einer praktischen Wahl für die Renovierung und Reparatur im Automobilbereich macht.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 l	3 St.
3.5 l	2 St.



1K PRODUKT



HOHE DECKKRAFT



VERSCHIEDENE
KORN GRÖSSEN



GEBRAUCHSFERTIGER
LACK



IN FORM VON CHIPS
REPRODUZIERT



SPRITZVISKOSITÄT
17-19 sec. DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB
125-190 µm



FARBEFFIZIENZ
8-9 m²/l



COLOURS AVAILABLE:
- Fein Silber: **M9-0105.0**
- Medium Silber: **M9-0306.0**
- Grobes Silber: **M9-0459.0**



TROCKENSCHICHTDICKE
1 Schicht - 5-10 µm



MINDESTHALTBARKEIT
36 Monate in original versiegelter Verpackung

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Nach dem Abschleifen der geeigneten Grundierungsschicht mit Silikonentferner **CP 015** reinigen um den Untergrund für die Anwendung des Basislacks vorzubereiten.



MISCHVERHÄLTNIS
1:1
100 Teile von **SilverLine**
10 Teile von Verdünnern **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN
Düsengröße: **1.2-1.4 mm**
Betriebsdruck: **1.8-2.0 bar**
HVL/VP Spritzpistole



ANWENDUNG
2 volle Schichten plus **1 Schicht** unter reduziertem Druck für Effektfarben



VERDAMPFUNGZEIT NACH DER ANWENDUNG
Bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit **5-10 Min.** vor Klarlack Anwendung