



CP 2015

Schnelltrocknender Klarlack 2K HS 2:1 X-Speed

Der Klarlack **CP 2015** auf Basis hochwertiger HS-Harze zeichnet sich durch einen besonderen Vorteil aus: schnelle Trocknungszeiten von 5 Minuten bei 60 °C, 15 Minuten bei 40 °C und weniger als 60 Minuten bei 20 °C. Der außergewöhnlich hohe Feststoffanteil (High Solid) sorgt für eine hochglänzende und intensive Lackierung, wodurch er sich ideal für kleine und große Anwendungen eignet, insbesondere für Smart-Repair-Arbeiten.

Ein weiterer Vorteil liegt in der verlängerten Verarbeitungszeit, die das gleichzeitige Lackieren mehrerer Teile ohne Overspray ermöglicht. **CP 2015** zeichnet sich zudem durch seine hohe Kratzfestigkeit aus, die eine lange Haltbarkeit gewährleistet. Erhältlich in 1- und 5-Liter-Dosen bietet dieser Klarlack eine praktische und anpassungsfähige Lösung für verschiedene Lackierprojekte.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l + 0,5 l (Härter)	6 Stk. + 6 Stk.
5 l + 2,5 l (Härter)	4 Stk. + 4 Stk.



KRAZTFEST



SEHR KURZE
TROCKNUN
GSZEIT



PERFEKT FÜR
SMART REPAIR



VERLEIHT HOHEN
GLANZ UND
INTENSITÄT



1,5
SCHICHTEN
KÖNNEN
AUFGETRAGEN
WERDEN



SPRÜHVISKOSITÄT

16–20 Sek. DIN-Durchflussbecher 4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR FARBSIEB

125–190 µm



FARBAUSBEUTE

8–10 m²/l



VERARBEI TUNGSZEI T

~1 Std.



Trockenschichtdicke

1 Schicht – ~30 µm



POLIEREN

Mit Schleifpapier der Körnung **P1500–P2500** anschleifen. Das Polieren kann anschließend mit dem **Profix-Poliersystem** durchgeführt werden



MINDESTHALTBARKEIT

CP 2015: 24 Monate in der original verschlossenen Verpackung
CP 3015, CP 3015S: 12 Monate in originalverschlossener Verpackung



VOC

2004/42/EG IIB(d) (420) 420

VERARBEI
TUNG

VERLAUF



UNTERGRUNDAUFBEREITUNG

Stellen Sie sicher, dass die Grundierung mit einem antistatischen Tuch gereinigt wird, bevor Sie den Klarlack auftragen, um ein makelloses Finish zu erzielen



MISCHVERHÄLTNIS

2:1
100 Teile **CP 2015**
50 Teile Härter **CP 3015** (kein Verdünnern hinzufügen)



EINSTELLUNGEN DER SPRÜHPISTOLE

Düsengröße: 1,2–1,4 mm;
Betriebsdruck: HVLP/RP 1,8–2,0 bar;



ANWENDUNG

1,5–2 Schichten



ABLUFZEIT NACH DEM AUFTRAG

5–10 Min. nach dem Auftragen bei
20 °C und 65 % relativer
Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit:

	CP 3015	CP 3015S
Staubtrocken	15 min	25 min
Nicht klebrig	25 Min.	40 Min.
Zur Montage	1 Std.	1,5 Std.

Trocknungszeiten bei 40 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit:

	CP 3015	CP 3015S
Für die Montage	15 Min.	20 Min.

Trocknungszeiten bei 60 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit:

	CP 3015	CP 3015S
Für die Montage	5 Min.	7–8 min



IR-Trocknung

CP 3015: ~5 Min., **CP 3015S**: 7–8 Min.